



data creació: juliol 2015
darrera revisió: novembre 2020

pàg. 1/2

HYDROGRAFF HP 2 COMP.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DEFINICIÓN

HYDROGRAFF HP 2 COMP. es un esmalte de poliuretano a la agua de dos componentes para interiores y exteriores. Especialmente desarrollado con una capa de acabado final para conseguir una protección extra. Apto como anti-graffiti y como sellado de pavimentos industriales. Apto para la industria alimentaria (RE 10/2011) Migración máx. Final: >6,6 mg./dm² (EN 1186)

PROPIETATS

Bona resistència química, altíssima duresa i excel·lent comportament a l'abradió i als dissolvents.

SUPORTS

Excel·lent adherència sobre qualsevol suport

SISTEMA

Aplicar una o dues capes de HYDROGRAFF HP 2 COMP.

Barrejarem la comp. A i si ho considerem oportú afegirem aigua (màx. 10%). Després afegirem lentament la comp. B alhora que ho continuarem barrejant, fins que quedi tot homogeni. Després de barrejar 3 minuts cal deixar reposar el producte 5 minuts per evitar la formació de bombolles

Per a fons molt absorbents el podem diluir amb aigua (fins a un màxim del 10%), encara que sobre fons convencionals s'utilitzarà pràcticament pur, especialment com a funcions anti-graffiti.

Combinat amb RUSTOP (v. fitxa tècnica), com capa final, podem aconseguir una classificació C5 contra la corrosió.

No afegirem aigua després de barrejar les dues components.

data creació: juliol 2015 darrera revisió: novembre 2020	pàg. 2/2
HYDROGRAFF HP 2 COMP.	

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ	
CONDICIONS D'APLICACIÓ	El suport ha d'estar sec, desengreixat i lliure de pols. Aplicar a temperatura ambient. Min. 10 C - Màx. 30 C H.R. Màx. 80%
DILUCIÓ	Aplicar a brotxa, rodet de pel curt o airless
NETEJA	Aigua (màx. 10%)
CONSUMS	Aigua
PARTICULARITATS	8 m2/l. per capa
POT LIFE	Relació en volum: 3,5 A : 1 B (785 gr. A : 215 gr. B) 4 h.

DADES TÈCNIQUES	
ACABAT	Setinat (Gardner 35)
COLORS	Blanc
DENSITAT	1,01 Kg./l.
CONTINGUT EN SÒLIDS	58% en pes 50% en volum
VISCOSITAT	15-25 P
PUNT D'INFLAMACIÓ	No inflamable
TEMPS DE SECAT	24 h. Repintat entre 10 h.(a 20 C) o 24 h.(a 10 C) i un màx. de 72 h.
CONTINGUT COV	18 gr./l.
EMBALATGE	2,5 l.
EMMAGATZEMATGE	24 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.