



data creació: juliol 2015
darrera revisió: novembre 2024

pàg. 1/2

TRADECOTE 2 COMP.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTE

DEFINICIÓ

TRADECOTE es un revestiment epòxid de 2 comp. a l'aigua només per a interiors
Especialment desenvolupat per a garatges, aparcaments, centres comercials, sales blanques, hospitals, dipòsits, laboratoris, indústries alimentàries...
Apte per a la indústria alimentària (RE 10/2011)
Núm. RSIPAC 39.04942/CAT - RGSEAA 39.03383/B
Migració màx. Final: >3 mg./dm² (EN1186)

PROPIETATS

TRADECOTE es un revestiment professional per a interiors
Es pot aplicar a terres, sostres i parets
Sobre metall, aplicarem prèviament RUSTOP (v. fitxa tècnica) com a sistema antioxidant.

SUPORTS

Tots, excepte els flexibles

SISTEMA

Afegirem l'aigua a la comp. A i la barrejarem amb un batidor electrònic. Després afegirem lentament la comp. B alhora que ho continuarem barrejant, fins que quedi tot homogeni.
Després de barrejar 3 minuts cal deixar reposar el producte 5 minuts per evitar la formació de bombolles d'aire.

Aplicar una primera capa de TRADECOTE a rodet de pel curt amb una dilució màx. del 3% (per superfícies poroses es pot diluir fins a un 10% amb aigua). Estarà sec al tacte en 12 h. a 20 C. Transcorregudes 24 h. (48 h. en temperatures inferiors als 10 C) i abans de les 72 h. , quan s'inicia la catalització, donar la segona capa de TRADECOTE a rodet de pel curt o airless, amb una dilució màx. del 3% d'aigua.

No afegirem aigua després de barrejar les dues components.

data creació: juliol 2015
darrera revisió: novembre 2024

pàg. 2/2

TRADECOTE 2 COMP.

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

CONDICIONS D'APLICACIÓ

El suport ha d'estar sec, desengreixat i lliure de pols.
Aplicar a temperatura ambient. Min. 10 C - Màx. 30 C
H.R. Màx. 80%
El contingut de la humitat en el suport, no pot ser superior
Al 5% (Tramex)

DILUCIÓ

Aplicar a brotxa, rodet de pel curt o airless

NETEJA

Aigua (màx. 10%)

CONSUMS

Aigua

PARTICULARITATS

3 m2/kg (4 m2/l.) cicle de les dues capes

Relació en volum: 5 A : 1 B (860 gr. A : 140 gr. B)

Degut a la gran diferència de viscositat entre les components cal fer la barreja molt be. Una barreja defectuosa pot produir danys (bombolles, catalització defectuosa, punts blancs...)

Resistència Taber a l'abrasió (ASTM D4060): <115 mg.

POT LIFE

2 h.

DADES TÈCNIQUES

ACABAT

Setinat (Gardner 50)

COLORS

Blanc, incolor i carta RAL

DENSITAT

1,45 Kg./l.

CONTINGUT EN SÒLIDS

65% en pes

50% en volum

VISCOSITAT

40-70 P

PUNT D'INFLAMACIÓ

No inflamable

TEMPS DE SECAT

12 h. al tacte

repintat entre 24 i 72 h.

Endureix en 72 h. (tràfic lleuger) i en una setmana, fins a la catalització completa(tràfic pesat), cal protegir l'aplicació.

CONTINGUT COV

Lliure de COV

EMBALATGE

0,7 - 4 - 15 l.

EMMAGATZEMATGE

24 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.