



data creació: gener 2023
darrera revisió: gener 2023

pàg. 1/2

INFINITY FINISH 2 COMP.

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

DEFINICIÓ

INFINITY FINISH 2 COMP. es un vernís de poliuretà a l'aigua de dues components per a interiors i exteriors. Especialment desenvolupat per a segellat dels sistemes Infinity. El comp.B del Infinity Finish, es un enduridor de última generació, a base de poli-osocianats alifàtics, amb un contingut de monòmer HDI >0,1% en pes.

Compleix la normativa HACCP, segons els requisits de EC Reg.852/2004

PROPIETATS

Bona resistència química, altíssima duresa i excel·lent comportament a l'abrasió.

SUPORTS

Excel·lent adherència sobre qualsevol suport

SISTEMA

Aplicar dues capes de INFINITY FINISH 2 COMP.

Barrejarem la comp. A amb la comp.B progressivament, al mateix temps que seguim barrejant el producte, fins que quedi totalment homogeni. Després de barrejar, afegir un 10% d'Aigua i tornar a barrejar. Es recomana deixar reposar el producte de 2 a 3 minuts, abans de utilitzar.

RECOMANACIONS

No exposar el producte durant llargs períodes de temps a fonts directes de calor ni temperatures inferiors a 5°C. Si el producte s'emmagatzemen a temperatures properes als 5°C, es recomana deixar-los en un lloc a temperatura adequada abans de utilitzar-los, perquè s'acondicionin a una temperatura no inferior a 10°C.

No escalfar el producte utilitzant una font de calor com foc directe, radiadors, escalfadors, etc..

Les baixes temperatures augmenten la viscositat del producte, dificultant el seu us al mateix temps que poden allargar el procés de assecat del mateix.

data creació: gener 2023
darrera revisió: gener 2023

pàg. 2/2

INFINITY FINISH 2 COMP.

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

CONDICIONS D'APLICACIÓ

El suport ha d'estar sec, desengreixat i lliure de pols.
Aplicar a temperatura ambient. Min. 10 C - Màx. 30 C
H.R. Màx. 80%

DILUCIÓ

Aplicar a brotxa, rodet de pel curt o airless

NETEJA

10% amb aigua

CONSUMS

Aigua

PARTICULARITATS

6-7 m²/l. cicle de les dues capes

Relació en pes: 10 A : 3 B

POT LIFE

1 h.

DADES TÈCNIQUES

ACABAT

Setinat (Gardner 20-30)
Mat (Gardner 5-10)

COLORS DENSITAT

Incolor
1,04 Kg./l.

VISCOSITAT PUNT D'INFLAMACIÓ TEMPS DE SECAT

20-25 P
No inflamable
24 h.
Repintat entre 4 h i 6 h. Fins a un màx. de 48 h.
Endureix en 72 h. (tràfic lleuger) i en una setmana realitza la catalització completa (tràfic pesat).

CONTINGUT COV EMBALATGE EMMAGATZEMATGE

Max 140 gr./l.
3,25 l. (2,5l comp.A + 0,75l comp.B)
24 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.