

fecha creación: febrero 2024 última revisión: noviembre 2024	pág. 1/2  <b>MATERIK</b>
---	--------------------------------

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
<b>DEFINICION</b>	<p>Estuco decorativo extra mate de aspecto mineral y fácil aplicación, a base de resinas acrílicas y aditivos seleccionados. Los áridos seleccionados naturales, le confieren un aspecto altamente mineral y natural.</p> <p>Materik es un revestimiento con un gran poder de anclaje y resistencia.</p> <p>Uso para interiores. En exterior se protegerá con Tradegraff.</p>
<b>PROPIEDADES</b>	<p>Estuco acrílico listo al uso. Ideal para la reparación y la rehabilitación de paredes y grandes superficies.</p>
<b>SOPORTES</b>	<p>Todos, excepto los flexibles</p>
<b>SISTEMA</b>	<p>Aplicar una capa de Imprimación árida de granulometría fina, previo a la aplicación del producto Materik.</p> <p>Una vez seca, aplicar una primera capa de Materik a rodillo extendiendo el material de manera regular y con un consumo estimado de 0,4 kg /m2.</p> <p>Aplicar una segunda capa a rodillo y seguidamente prensar con llana de plástico flexible o llana inox. flexible.</p> <p>Consumo estimado de esta capa de 0,4 Kg/m2.</p>

INSTRUCCIONES DE APLICACION	
<b>PREPARACION DEL SOPORTE</b> <b>CONDICIONES DE APLICACION</b>  <b>APLICACION</b> <b>DILUCION</b> <b>LIMPIEZA</b> <b>CONSUMOS</b>	<p>Soporte seco, desengrasado y libre de polvo.</p> <p>Aplicar a temperatura ambiente: min. 5 C – máx. 35 C</p> <p>H.R. máx. 80%</p> <p>Llana de plástico o llana inox. flexible (0,3 mm).</p> <p>Listo al uso</p> <p>Agua</p> <p>0,9-1,0 Kg./m2 (ciclo de dos capas)</p>



fecha creación: febrero 2024  
última revisión: noviembre 2024

pág. 2/2

**MATERIK**

DATOS TECNICOS	
ACABADO	Mate
COLORES	Blanco y carta de colores
DENSIDAD	1,72 Kg./l.
PUNTO DE INFLAMACION	Euro clase A2
TIEMPO DE SECADO	8-12 h.
pH	8,5 - 9
CONTENIDO COV	35 gr./l. (Normativa 2004/42/CE)
EMBALAJE	5 - 20 Kg.
ALMACENAMIENTO	24 meses en un lugar seco y en su envase original.

Esta ficha técnica ha sido confeccionada según nuestra experiencia y es solamente una guía de utilización, que en ningún caso puede ser utilizado como garantía.