



data creació: juliol 2015 darrera revisió: novembre 2020	pàg. 1/2
TRADEGRAFF 2 COMP.	

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	
DEFINICIÓ	<p>TRADEGRAFF 2 COMP. es un vernís de poliuretà a l'aigua de dues components per a interiors i exteriors. Especialment desenvolupat per a segellat de paviments industrials o decoratius. Apte com antigraffiti en l'acabat brillant.</p> <p>Migració màx. Final: >6,6 mg./dm² (EN1186)</p>
PROPIETATS	Bona resistència química, altíssima duresa i excel·lent comportament a l'abradió i als dissolvents.
SUPORTS	Excel·lent adherència sobre qualsevol suport
SISTEMA	<p>Aplicar dues capes de TRADEGRAFF 2 COMP.</p> <p>Barrejarem la comp. A i si ho considerem oportú afegirem aigua (màx. 10%). Després afegirem lentament la comp. B alhora que ho continuarem barrejant, fins que quedi tot homogeni. Després de barrejar 3 minuts cal deixar reposar el producte 5 minuts per evitar la formació de bombolles</p> <p>Per a fons molt absorbents el podem diluir amb aigua (fins a un màxim del 10%), encara que sobre fons convencionals s'utilitzarà pràcticament pur, especialment com a protector antigraffiti.</p> <p>No afegirem aigua després de barrejar les dues components.</p>

data creació: juliol 2015
darrera revisió: novembre 2020

pàg. 2/2

TRADEGRAFF 2 COMP.

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ

CONDICIONS D'APLICACIÓ

El suport ha d'estar sec, desengreixat i lliure de pols.
Aplicar a temperatura ambient. Min. 10 C - Màx. 30 C
H.R. Màx. 80%

DILUCIÓ

Aplicar a brotxa, rodet de pel curt o airless

NETEJA

Aigua (màx. 10%)

CONSUMS

Aigua

PARTICULARITATS

4 m²/l. cicle de les dues capes

Relació en volum: 5,5 A : 1 B (830 gr. A : 170 gr. B)

Duresa Persoz (ISO1522): 130

Resistència al ratllat (ASTM D3363): 2H

Resistència Taber a l'abrassió (ASTM D4060): <38 mg.

POT LIFE

4 h.

DADES TÈCNIQUES

ACABAT

Brillant (Gardner 85-90)

COLORS

Mat (Gardner 2-5)

DENSITAT

Incolor

CONTINGUT EN SÒLIDS

1,04 Kg./l.

58% en pes

50% en volum

VISCOSITAT

15-25 P

PUNT D'INFLAMACIÓ

No inflamable

TEMPS DE SECAT

24 h.

Repintat entre 10 h.(a 20 C) o 24 h.(a 10 C) i un màx. de 72 h.

Endureix en 72 h. (tràfic lleuger) i en una setmana realitza la catalització completa(tràfic pesat).

CONTINGUT COV

18 gr./l.

EMBALATGE

2,5 l.

EMMAGATZEMATGE

24 mesos en un lloc sec i en el seu envàs original.

Aquesta fitxa tècnica ha estat confeccionada segons la nostra experiència i es només una guia d'utilització, que en cap cas pot ser utilitzat com una garantia.