
ПОЛИМЕРНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ











СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Полимерная труба, армированная стальной проволокой. Описание конструкции	3
Технические характеристики	
Виды соединений	
Соединительные детали для монтажа	
полимерных труб, армированных стальной проволокой	6
Отводы для монтажа трубопроводов	
Тройник равнопроходный	10
Переход редукционный ПАТ-ПАТ	11
Переход ПАТ-металл	11
Переход ПАТ-металл равнопроходный	12
Компенсатор	12
Ремонтное приспособление для проведения	
аварийных ремонтов	13
Структура условного обозначения ПАТ и ПАСД	14
Гибкая полимерная труба, армированная	
синтетическими нитями. Описание	15
Технические характеристики	15
Виды соединений	15
Соединительные детали для полимерных труб	
армированных синтетическими нитями	
Труба-труба	
Труба-металл	
Труба-фланец	
Тройник	
Структура условного обозначения гибкой тру «Г.Ар.А.Н.Т» и фитингов к ней	
Фотогалерея	. 19
Лицензии, разрешения, сертификаты	

ПОЛИМЕРНАЯ ТРУБА, АРМИРОВАННАЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ

Описание конструкции

Полимерная труба, армированная стальной проволкой (ПАТ), сочетает в себе достоинства полимерных и стальных труб.

ПАТ изготовляются методом экструзии полимерных материалов с одновременным армированием сетчатым каркасом из стальной проволоки, в котором продольная и радиальная арматура сварена между собой методом контактной сварки в каждой точке пересечения.

Каркас находится внутри полимерной стенки трубы, что позволяет полностью изолировать его от воздействия транспортируемой и окружающей среды.

Фиксация полимера стальным каркасом обеспечивает высокий уровень и стабильность физико-механических свойств. Изменение диаметра материала проволоки и размера ячейки каркаса позволяют варьировать прочностными свойствами трубы в широких пределах.

Концевые втулки дают возможность соединения ПАТ между собой. Втулки изготавливаются из материала трубы.

Применяемые материалы: ПЭ80, ПЭ100, полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT, стальная проволока СтЗ (ГОСТ 3282-74), сварочная проволока 08 ГСМТ (ГОСТ 2246-70).

Применение сварочной проволоки позволяет использовать трубы при низких температурах в условиях Крайнего Севера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАТ с рабочим давлением 4,0 МПа при коэффициенте запаса прочности (КЗП) = 2,0-2,5 Выпускаются из полиэтилена высокой плотности (ПЭ80, ПЭ100, полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT) по ТУ 2248-005-54112451-2004

Наименование	Типоразмер ПАТ, D/d, мм	Вес 1 п.м, кг
ПАТ-95	95/70	5,2
ПАТ-125	125/100	8,9
ПАТ-140	140/115	9,6
ПАТ-175	175/150	13,0
ПАТ-200	200/175	18,0
ПАТ-225	225/200	21,2
ПАТ-275	275/245	28,7
ПАТ-330	330/300	34,9



ПАТ с рабочим давлением 1,6 МПа при коэффициенте запаса прочности (КЗП) = 2,0 Выпускаются из полиэтилена высокой плотности (ПЭ80, ПЭ100, полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT) по ТУ 2248-005-54112451-2004

Наименование	Типоразмер ПАТ, D/d, мм	Вес 1 п.м, кг	
ПАТ-95	90/70	3,6	
ПАТ-125	122/100	5,0	
ПАТ-140	137/115	7,1	
ПАТ-175	172/150	7,6	
ПАТ-200	197/175	10,2	
ПАТ-225	222/200	12,1	
ПАТ-275	270/245	16,6	
ПАТ-330	330/300	21,9	




виды соединений

СВАРКА ВСТЫК НАГРЕТЫМ ИНСТРУМЕНТОМ С УСИЛЕНИЕМ МУФТОЙ С ЗНЭ





СВАРКА ВСТЫК НАГРЕТЫМ ИНСТРУМЕНТОМ




ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

(соединение ПАТ, присоединение к стальным трубам)











СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, АРМИРОВАННЫХ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ


ОТВОДЫ




15° 30° 45° (крутозагнутый) до 1,6 МПа








ПАСД/Dy, мм	Габаритные размеры (LxHxI), мм	Масса, кг	Габаритные размеры (LxHxI), мм	Масса, кг	Габаритные размеры (LxHxI), мм	Масса, кг		
95/70	760x100x385	4,9	720x195x390	4,9	675×280×395	5,0		
125/100	760x100x390	8,7	740×200×400	8,8	685x285x400	8,9	•	
140/115	765x100x390	9,0	740x200x400	9,1	690x285x405	9,1		
175/150	770×100×390	18,5	750×200×400	18,7	705×290×415	20,9	•	
200/175	770x100x395	19,2	750x200x400	19,7	715x300x420	22,1		
225/200	820x110x415	27,1	810x220x430	28,4	760x315x445	30,2		
275/245	910x120x465	41,6	890x240x475	43,1	845x350x495	45,8		
330/300	960x130x490	64,5	955x255x510	68,6	895x370x525	75,0	•	




ОТВОДЫ, РАБОТАЮЩИЕ В УСЛОВИЯХ ГИДРОАБРАЗИВНОГО ИЗНОСА






Масса,
20
0 6,2
0 11,0
0 11,2
37,6
50,8
20 57,7
90 106,7
10 138,8
2



ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ


			Габаритные размеры (LxH), мм				
ПАСД/Dy, Р, мм МПа		Сварное соединение	Фланцевое соединение (глад. торец)	Фланцевое соединение (шип-паз)	Масса, кг		
95/70	4,0	840x420	850x425	870x436	7,2-8,0		
125/100	4,0	870x435	880x440	900x450	13,0-15,0		
140/115	4,0	884x442	894×447	914x458	13,7-16,0		
175/150	4,0	918x459	928x464	948x475	18,1-20,0		
200/175	4,0	946x473	956x478	976x489	23,9-26,0		
225/200	4,0	1012x506	1022x511	1042x521	33,4-37,0		
275/245	4,0	1136x568	1146x573	1166x583	51,1-55,0		
330/300	2,5	1240x620	1250x625	1290x645	60,2-65,0		



ПЕРЕХОД РЕДУКЦИОННЫЙ ПАТ-ПАТ




ПАТ	D,	D1,	d, mm	dl,	L, MM	Масса, кг
95x125	95	125	70	100	1000	9
95x140	95	140	70	115	1000	10
140x175	140	175	115	150	1000	17
175×200	175	200	150	175	1000	25
200x225	200	225	175	200	1000	30
225x275	225	275	200	245	1000	42
275×330	275	330	245	300	1000	58



ПЕРЕХОД ПАТ-МЕТАЛЛ НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПАТ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ




Типоразмер ПАТ, D/d,мм	Диаметр стальной трубы, d1, мм	Наружный диаметр, D1,мм	Длина перехода, L, мм
95/70	89	159	1218
125/100 108		180	1218
140/115	114	190	1218
175/150 159		219	1218
200/175 180		245	1218
225/200 219		273	1218
275/245 273		325	1418
330/300 325		402	1425






ПЕРЕХОД ПАТ-МЕТАЛЛ РАВНОПРОХОДНЫЙ

Типоразмер ПАТ, D/d,мм	Диаметр стальной трубы,d1,мм	Наружный диаметр, D1,мм	Длина перехода, L, мм	
95/70	108	169	1218	
125/100 159		219	1218	
140/115	159	219	1218	
175/150 180		245	1318	
200/175	219	273	1318	
225/200 273		325	1318	
275/245	325	402	1425	




КОМПЕНСАТОР

	Dy,мм	D,mm	L,mm	Масса, кг	Ру, МПа
ПАТ-95	70	270	1800	180	4,0
ПАТ-125	100	300	1900	220	4,0
ПАТ-140	115	360	2000	280	4,0
ПАТ-175	150	360	2050	340	4,0
ПАТ-200	175	425	2200	470	4,0
ПАТ-225	200	425	2250	560	4,0
ПАТ-275	245	510	2320	670	4,0



РЕМОНТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ РЕМОНТОВ

	D1,	d1,	D2,	s,mm	L,mm	I,mm	d x n,
ПАТ-95	195	57	89	6	835	700	M16x8
ΠΑΤ-125	250	86	108	7	835	700	M24x8
ПАТ-140	295	99	159	8	835	700	M27x8
ΠΑΤ-175	375	135	159	8	850	700	M27x12
ПАТ-200	405	160	219	8	850	700	M30x12
ПАТ-225	445	172	219	8	850	700	M30x12
ПАТ-275	570	230	273	8	850	700	M30x16
ПАТ-330	610	282	325	10	855	700	M30x16





СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАТ И ПАСД:

Труба ПАТ-140 - 4,0 (СВ + ФП) ПЭ 80 "Техническая" ТУ 2248-005-54112451-2004
	Техническая; питьевая
	Марка полиэтилена /ПЭ 80; ПЭ 100; PE-RT/
	Вид соединения /СВ; ФГ; ФШ; ФП/
	Рабочее давление до, МПа /1,6; 4,0/
	Типоразмер, мм /95;125; 140; 175; 200; 225; 275; 330/
Отвод 30° ПАСД-140	- <u>4,0 (ФГ + ФГ) ПЭ 80 "Техническая"</u> ТУ 2248-005-54112451-2004
	Техническая; питьевая
	Марка полиэтилена /ПЭ 80; ПЭ 100; PE-RT/
	Вид соединения /СВ; ФГ; ФШ; ФП/
	Рабочее давление до, МПа /1,6; 4,0/
	Типоразмер, мм /95;125; 140; 175; 200; 225; 275; 330/
	_ Угол загиба /15°,30°,45°,60°,90° - до 4,0 МПа; 45°КР; 60°КР; 90°КР - отвод крутозагнутый до 1,6 МПа/
Тройник ПАСД-95 - 1,	6 (СВ + СВ + ФГ) ПЭ 100 "Питьевая" ТУ 2248-005-54112451-2004
	Техническая; питьевая
	—Марка полиэтилена /ПЭ 80; ПЭ 100; PE-RT/
	Вид соединения /СВ; ФГ; ФШ; ФП/
	Рабочее давление до, МПа /1,6; 2,5; 4,0 для ПАТ-95:175/
	Типоразмер, мм /95;125; 140; 175; 200; 225; 275; 330/
Переход Р 89 х ПАТ-9	75 - 4,0 ПЭ 80 "Техническая" ТУ 2248-005-54112451-2004
	Техническая; питьевая
	Марка полиэтилена /ПЭ 80; ПЭ 100; PE-RT/
	Рабочее давление до, МПа /1,6; 4,0/
	Типоразмер, мм/95;125;140;175;200;225;275;330/
	Типоразмер, мм /89; 108; 114; 159; 180; 219; 273; 325/
	Р-разборный; Н-неразборный


ГИБКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ТРУБА, АРМИРОВАННАЯ СИНТЕТИЧЕСКИМИ НИТЯМИ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Трубы представляют собой многослойную конструкцию, состоящую из лайнера, армирующего слоя и оболочки. Лайнер защищает армирующий слой от воздействия транспортируемой среды. В зависимости от назначения применяется однослойный или многослойный лайнер. Армирующий слой состоит из переплетённых между собой высокомодульных синтетических нитей. Оболочка защищает армирующий слой от внешних повреждений и воздействия окружающей среды. Оболочка наносится на армирующий слой одновременно с маркировочными полосами с помощью угловой экструзионной головки. Материал оболочки соответствует материалу лайнера (наружному слою многослойного лайнера).

Труба с однослойным лайнером применяется для транспортировки многофазных смесей и эмульсий, попутного нефтяного газа, высокоминерализованной пластовой воды, растворов кислот и щелочей, сточной и хозяйственно-питьевой воды. Выбор полимера однослойного лайнера зависит от температуры эксплуатации: для труб, транспортирующих среду с температурой до плюс 50 °C, применяется ПЭ 100, для труб, транспортирующих среду с температурой до плюс 80°C-PE-RT тип II.

Труба с многослойным лайнером применяется для транспортировки нефти и нефтесодержащих продуктов. Внутренний слой многослойного лайнера изготавливается из нейлона. Выбор полимера наружного слоя лайнера зависит от температуры эксплуатации: до 50 °С применяется ПЭ 100, до 80 °С – PE-RT тип II.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер	D у,мм	Dп,мм	Толщина стенки, мм	Масса, кг	Длина трубы в бухте,м	Масса трубы в бухте,м	Минимальный радиус изгиба,м	
							при хранении	при эксплуатации
75	55,0	75	10,0	2,5	200	500	0,8	2,8
90	70,0	90	11,0	3,5	200	700	0,9	3,1
110	90,0	110	12,0	4,5	200	900	1,1	3,8
125	100,0	126	14,5	6,0	200	1200	1,25	4,4
140	110,0	140	15,0	7,1	74	525	1,4	4,9
160	130,0	160	15,5	9,1	74	673	1,6	5,6

ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ

Монтаж труб осуществляется с помощью компрессионных фитингов. Соединение фитинга с трубой – неразборное. Конструкция фитингов обеспечивает сохранение внутреннего сечения по все длине трубопровода.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТИНГОВ:

«труба-труба» (TT); «труба-фланец» (ТФ); «труба-металл» (ТМ); тройник; отвод.


СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ МОНТАЖА ГИБКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, АРМИРОВАННЫХ СИНТЕТИЧЕСКИМИ НИТЯМИ

ФИТИНГ «ТРУБА-ТРУБА» (ТТ)

служит для неразъёмного соединения труб между собой




	Dy,мм	D,MM	L,mm	Масса,	Ру, МПа
FAPAHT TT-75	65	108	480	22,5	4,0
FAPAHT TT-90	80	125	530	28	4,0
FAPAHT TT-110	100	145	600	37,5	4,0
FAPAHT TT-125	100	153	640	47	4,0
FAPAHT TT-140	125	175	680	72,5	4,0
FAPAHT TT-160	150	189	780	78	4,0




ФИТИНГ «ТРУБА-ФЛАНЕЦ» (ТФ)

используется для разъёмного соединения труб между собой, а так же для фланцевого соединения трубопровода с запорной арматурой




	Dy,мм	D,MM	L,MM	Масса,	Ру, МПа
ГАРАНТ ТФ-75	65	108	345	18,5	4,0
ГАРАНТ ТФ-90	80	125	370	23	4,0
ГАРАНТ ТФ-110	100	145	410	32	4,0
ГАРАНТ ТФ-125	100	153	430	35,5	4,0
ГАРАНТ ТФ-140	125	175	455	54	4,0
ГАРАНТ ТФ-160	150	189	505	60	4,0



ФИТИНГ «ТРУБА-МЕТАЛЛ» (ТМ)

используется для соединения трубопровода со стальными трубопроводами с помощью электродуговой сварки




	Dy,	D,	L,mm	Dm,	Масса,	Ру, МПа
FAPAHT TM-75	65	108	850	76	25,5	4,0
FAPAHT TM-90	80	125	875	89	31,5	4,0
FAPAHT TM-110	100	145	910	108	45	4,0
FAPAHT TM-125	100	153	930	114	47	4,0
FAPAHT TM-140	125	175	950	133	70	4,0
FAPAHT TM-160	150	189	1000	146	76,5	4,0

ТРОЙНИК

предназначен для разветвления трубопровода


	Dy,	D,	L(min)	L1 (min)	Масса, кг	Ру, МПа
ГАРАНТ Тройник-75	65	108	365	360	40	4,0
ГАРАНТ Тройник-90	80	125	405	395	49	4,0
ГАРАНТ Тройник-110	100	145	460	440	67	4,0
ГАРАНТ Тройник-125	100	153	480	470	82	4,0
ГАРАНТ Тройник-140	125	175	510	495	125	4,0
ГАРАНТ Тройник-160	150	189	580	560	140	4,0



ОТВОД

применяется для изменения направления прокладки трубопровода на этапе монтажа в случаях, когда затруднено изменение направления за счет упругого изгиба трубы.

	а	Dy,	D,мм	L(min)	Масса кг	Ру, МПа
ГАРАНТ Отвод 90-75	90	65	108	400	26	4,0
ГАРАНТ Отвод 90°-90	90	80	125	445	34	4,0
ГАРАНТ Отвод 90°-110	90	100	145	510	46	4,0
ГАРАНТ Отвод 90-125	90	100	153	530	56	4,0
ГАРАНТ Отвод 90-140	90	125	175	590	86,5	4,0
ГАРАНТ Отвод 90°160	90	150	189	675	100	4,0



СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ГИБКОЙ ТРУБЫ ГАРАНТ И ФИТИНГОВ К НЕЙ

Труба 125 - ПА12+РЕ-RT - 4.0 - 80 НЕФТЬ ТУ 22.21.29-008-54112451-2019

Температура транспортируемой среды, °С Назначение (нефть, газ, техническая, питьевая)
Условное давление, МПа
Материал оболочки
Материал лайнера
Номинальный наружный диаметр, мм

Фитинг ТТ - 125 - 09Г2С ТУ 22.21.29-008-54112451-2019

Материал фитинга

Номинальный наружный диаметр трубы ГАРАНТ, мм

Тип фитинга

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Транспортировка бухты гибкой трубы







Оборудование для монтажа фитингов



