

应力斑测量·公式说明

版本日期：2026-08-03 | 适用：fringe_scoring 模块（嵌入式测量算法）

怎么读这份文档

每条公式下面都有两样东西：「式中：」——这条公式里每个符号的中文意思，一行一个，不用翻页找；【怎么理解】——用大白话讲这条公式在干什么。只想会用软件的看《使用手册》即可；这份是给要对数、要标定的技术员的。

0. 符号快查表（每条公式下另有逐个说明，这里备总查）

$I(x,y)$ —— 照片上一点的亮度（ x =第几列， y =第几行；0-255，越大越亮）
 M —— 统计范围：玻璃摆正后的内部区域（扣掉四边细圈边框带）
 $B(x,y)$ —— 背景亮度：没有斑的地方应有的底色亮度
 $R(x,y)$ —— 残差：实际亮度比底色亮多少（ I 减 B ）
 $D(x,y)$ —— 偏亮量：残差里只留偏亮的部分（应力斑只会比底色亮）
 Ω （欧米伽）—— 判为应力斑的区域（黑白图里的白色部分）
 $s(x,y)$ —— 深浅强度：这一点的斑有多深（0=无斑，1=最深封顶）
 ρ （rho）—— 罚分比：整片的“深浅×位置”总罚分占理论最重罚分的比例
 S_0 —— 分布评分（0-100）； s_k —— 第 k 项指标的子分； S_w —— 加权总分
 $Q_q(\cdot)$ —— q 分位数：把数从小到大排队，取排在 q 位置的那个数
 $\text{med}(\cdot)$ —— 中位数（排在正中间的数）； MAD —— 与中位数的偏差再取中位数
 $\hat{\sigma}$ —— 稳健波动量 = $1.4826 \times MAD$ （抗干扰版的“标准差”）
 $\text{var}(\cdot)$ —— 方差（波动幅度的平方平均）； $\max(a,b)$ —— 取两者较大
 $\text{clip}(v,a,b)$ —— 把 v 限制在 a 与 b 之间（越界就取边界值）
可调参数在第 10 节给出与软件配置项的对照。

1. 整床多片切分：把照片里每块玻璃找出来

先裁掉照片最外圈条带（去掉导出软件加的白边），然后定“多亮才算玻璃”的门槛：

$$\text{玻璃判定门槛 } T_{fg} = B_0 + \max(z_{min} \cdot \hat{\sigma}_{dark}, r_{min} \cdot (P_{bright} - B_0))$$

式中：

T_{fg} = 判为“玻璃”的亮度门槛（比它亮的点才算玻璃）

B_0 = 背景亮度：全图偏暗那部分的代表值（无玻璃处是暗的）

$\hat{\sigma}_{dark}$ = 暗区亮度的波动量（背景自身有多“毛糙”）

z_{min} = 波动倍数门槛：要比背景波动高出多少倍才算数（可调）

P_{bright} = 亮参考值：全图最亮一撮点的代表值（避开个别过曝点）

r_{min} = 亮度差比例门槛：至少要占“最亮减背景”的这个比例（可调）

【怎么理解】暗场拍照时没玻璃的地方是黑的；无应力斑的玻璃本身也几乎不透光，和背景一样黑——照片里真正发亮的只有玻璃切边（边缘散射）和应力斑。所以找玻璃靠的是亮边框加斑纹勾出的轮廓、再把圈内填成整片，而不是靠“玻璃整体比背景亮”。这条公式定“多亮才算玻璃”：两道保险取更严的那道——一道按背景毛糙程度放大，一道按整图亮度差兜底。亮度超过门槛的点连成块 → 补上小断口 → 按连通块分片 → 剔除太小的块（杂物反光）和细长条（亮线干扰）→ 每块拟合出 4 个角点。

适用范围：本算法按矩形玻璃设计（四角拟合、矩形矫正、方形等罚线）。圆形或异形玻璃当前不支持：四角拟合通常失败——电脑端直接报错拒绝给分，手机/小程序退回“整张照片当一片”的粗估口径；即便碰巧拟出四边形，也只测到内接四边形区域、圆周弓形部分被裁掉。圆形片如成为真实需求，需另立圆形口径（新功能）。

2. 透视矫正：把斜放的玻璃摆正

用每片的 4 个角点（左上→右上→右下→左下）做透视变换，把玻璃拉正成矩形，目标宽/高取对边平均长度（不改变像素尺度）。之后所有指标都在摆正后的图上算。摆歪、平行四边形都没关系——统计只认玻璃内部，四边形外的填充不进任何计算。

3. 背景亮度估计：先弄清"没有斑时该多亮"

把玻璃内部切成小方块，每块取一个"偏暗代表值"作背景采样点：

$$\text{第 } k \text{ 块背景采样 } z_k = Q_{q_b}(b_k)$$

式中：

z_k = 第 k 个小块的背景采样值

b_k = 第 k 个小块里的全部像素亮度

$Q_{q_b}(\cdot)$ = 取块内亮度从小到大排在 q_b 位置的值

q_b = 所取的分位位置（默认 0.15，即块内偏暗的那 15% 处；可调）

【怎么理解】斑纹是亮的，但条纹之间必然有暗缝。每块取偏暗代表值，背景就"锚"在暗缝的地板上——就算整片布满亮斑，背景也不会被斑抬高，否则重斑玻璃会被误判成"背景本来就亮"而漏罚。

再用这些采样点拼出一张平滑的"底色地图"（抗干扰的加权拟合，自动排除异常块）：

$$\text{背景曲面 } B(x, y) = \sum_{i+j \leq d} c_{ij} u^i v^j, \quad w_k = (1 - t_k^2)^2 \cdot \mathbf{1}[|t_k| < 1], \quad t_k = \frac{r_k}{4.685 \hat{\sigma}}$$

式中：

$B(x, y)$ = 底色地图：每个位置"没有斑时应有的亮度"

d = 地图的弯曲程度（默认 1=平面，只吸收照明的整体倾斜；可调）

c_{ij} = 拟合出来的地图系数（软件自动算，不用管）

u, v = 横/纵位置（换算到 -1 至 1 之间）

w_k = 第 k 块在拟合中的话语权：差得越远越低， $\mathbf{1}[\cdot]$ = 条件成立取 1 否则取 0

t_k = 第 k 块偏离地图的程度（标准化后）

r_k = 第 k 块采样值与当前地图的差

$\hat{\sigma}$ = 各块偏差的稳健波动量；4.685 = 统计学标准截断常数

【怎么理解】像给地面找平：大多数块给出底色走势，个别被斑占满的块"话语权"自动降为零，不会把底色地图拽弯。反复迭代几轮就稳定了。

$$\text{残差 } R(x, y) = I(x, y) - B(x, y)$$

式中：

$R(x, y)$ = 这一点比底色亮多少（后面判斑、算位置评分都从它出发）

$I(x, y)$ = 照片实际亮度； $B(x, y)$ = 上面拟合的底色

【怎么理解】把照明不均扣掉之后，剩下的亮度起伏才是斑本身。

4. 应力斑判定（黑白二值图）

先把残差重新钉回"暗地板"，并只保留偏亮部分（应力斑只会比底色亮）：

$$\text{偏亮量 } D(x, y) = \max(R(x, y) - Q_{qb}(R), 0)$$

式中：

$D(x, y)$ = 这一点的偏亮量（0=不比底色亮）

R = 上一节的残差（在统计范围 M 内取值）

$Q_{qb}(R)$ = 残差的偏暗分位值：把"零点"重新钉回暗地板

$\max(\cdot, 0)$ = 只留正值：偏暗的点不算斑

【怎么理解】整片亮斑会把残差的"平均零点"抬高，先钉回暗地板再量，量出来的才是真实的"比无斑处亮多少"。

偏亮超过门槛的点判为斑（黑白图的白色区域）：

$$\text{判斑区域 } \Omega = \{ (x, y) \in M : D(x, y) \geq d_{min} \}$$

式中：

Ω = 判为应力斑的全部点（黑白图里涂白的部分）

M = 统计范围：玻璃内部扣掉四边细圈

d_{min} = 判斑门槛（亮度差 0-255）：软件里的"判斑灵敏度"，可调

【怎么理解】比底色亮不足 d_{min} 的弱纹不算斑（肉眼也看不见）；面积不设上限——斑铺得越大白色越多、罚得越重。

黑白图本身可以在软件「设置」页关掉（省测量和保存时间）：

关掉只是不再画图、不再存图，六项指标和总分一个数都不会变。

把"亮多少"换算成 0-1 的深浅强度（跨片可比的绝对刻度）：

$$\text{深浅强度 } s(x, y) = \text{clip}\left(\frac{D(x, y)}{S_{sat}}, 0, 1\right)$$

式中：

$s(x, y)$ = 这一点斑的深浅：0=无斑，1=最深（封顶）

S_{sat} = 封顶亮度差：亮差达到它记满 1（按本批最深斑标定；换相机/曝光要重标）

$\text{clip}(\cdot, 0, 1)$ = 结果限制在 0 到 1 之间

【怎么理解】同一把尺子量所有玻璃的深浅——前提是同批照片曝光一致。

5. 边框带：细圈正常，超宽计罚

玻璃四边的边缘应力带是钢化工艺必然，软件对四边各自量出实际带宽；

其中"细细一圈"（默认边长的 4% 以内）不参与扣分；超出允许宽度的部分视为质量缺陷，按普通斑计罚。背景估计始终用实测的完整带宽。

6. 位置权重与分布评分

同样深的斑，长在中间比长在边上更碍事。每个位置先算一个“罚分权重”：

$$\text{离心距离与权重 } r = \max(|u|, |v|), \quad w(r) = \max(1 - r, w_{\text{floor}})$$

式中：

u, v = 横/纵位置 (0=正中心, ± 1 =贴边)

r = 离中心的距离 (取横纵较大者：等罚线是一圈圈同心方框)

$w(r)$ = 位置权重：中心 1 最重，越靠边越轻

w_{floor} = 边缘权重下限 (默认 0.3)：贴边的重斑也不能免罚 (可调)

【怎么理解】中心一块深斑顶得上边缘三块——但边缘也至少按三折计罚。

$$\text{罚分比 } \rho = \frac{\sum_{\Omega} s(x, y) \cdot w(r)}{\sum_M w(r)}$$

式中：

ρ = 罚分比 (0-1)：这片玻璃吃掉了理论最重罚分的多少

分子 = 所有判为斑的点，深浅×位置权重加总 (又深又居中罚得多)

分母 = 全部点的位置权重加总 = 理论最差情形 (处处都是最深斑)

【怎么理解】分子是“实际罚了多少”，分母是“最坏能罚多少”，一除就可比。

$$\text{分布评分 } S_0 = \text{clip}(100 \times (1 - \frac{\rho}{Z}), 0, 100)$$

式中：

S_0 = 分布评分 (0-100，越高越好)

Z = 刻度锚：罚分比达到 Z 就记 0 分 (按人工判废样片标定，可调)

【怎么理解】 Z 把“人工看了都摇头”的罚分比对齐到 0 分附近，纯换算不改排序。

7. 位置评分（六指标之一：只看斑长在哪、铺多广；原名"均匀度"）

全白玻璃=100。做法：把第 4 节的深浅换成"和本片自己比"的口径，再按第 6 节**同一张位置权重图** $w(r)$ 计罚——位置评分和分布评分共用一台"罚分机器"，只换判斑口径和刻度锚。它的判定口径是独立固定的——调"判斑灵敏度"等主判定参数不会牵动它（确要改在配置 `indicators.position_segment` 显式覆写）。指标主量是"中心集中度 ρ_u "（越大越差，与其余五项同向；同一图案整体加深 ρ_u 不变）；最终评分 = 集中度、覆盖度两条支路取低者（2026-07-22 起，见本节末）。

$$\text{自比偏差与强度 } z(x, y) = \frac{R - \text{med}(R)}{1.4826 \cdot \text{MAD}(R)}, \quad s_u = \text{clip}(|z|/z_{\text{sat}}, 0, 1)$$

式中：

$z(x, y)$ = 这一点相对本片平均水平的偏差（用本片自身波动做单位）

$\text{med}(R)$ = 本片残差的中位数（本片的"平均水平"）

$\text{MAD}(R)$ = 残差与中位数偏差的中位数（本片自身的波动量）

1.4826 = 把 MAD 换算成标准差口径的统计常数

s_u = 位置指标口径的强度； z_{sat} = 强度封顶值（固定 8，不随主参数变）

【怎么理解】每点都跟"本片自己"比：整片一起加深时，分子分母同步放大，深浅被除掉了——剩下的只有"斑摆在哪、摆得匀不匀"。

$$\text{中心集中度与集中度支路 } \rho_u = \frac{\sum_{\Omega_u} s_u \cdot w(r)}{\sum_M w(r)}, \quad U_\rho = \text{clip}\left(100 \times \left(1 - \frac{\rho_u}{\rho_0}\right), 0, 100\right)$$

式中：

Ω_u = 位置指标口径判为斑的区域：本片偏差排前 15% 且不低于固定门槛

$w(r)$ = 位置权重——与第 6 节是**同一张图**（中心 1 最重、贴边至少 0.3）

ρ_u = 中心集中度=位置口径的罚分比（指标主量，越大越差；算法同第 6 节的 ρ ，换用 s_u 与 Ω_u ）

ρ_0 = 集中度支路刻度锚（默认 0.33，与分布评分的 Z 各管各；评分层参数）

$$\text{覆盖度支路与最终评分} \quad A_w = \frac{\sum_{\text{dev}_g \geq G_0} w(r)}{\sum_M w(r)}, \quad U_{cov} = \text{clip}\left(100 \times \left(1 - \frac{A_w - C_0}{C_1 - C_0}\right), 0, 100\right), \quad U = \min(U_\rho, U_{cov})$$

式中：

A_w = 位置加权覆盖度：亮差 $\geq G_0$ （固定 30 灰度）的"明显斑"占了多少

加权版面——斑压中心计得重；与主判斑灵敏度无关（ G_0 独立固定）

$C_0/C_1 = 0.10 / 0.65$ ：覆盖 $\leq C_0$ 不扣分、 $\geq C_1$ 记 0 分（2026-07-22 按

115 片人工标注样片初标；2026-08-03 起为方案级可调，见 §10.6）

U = 位置评分（0-100，越大越好=斑越少、越散、越靠边、铺得越少）

【怎么理解】"和自己比"有个死角：整片密布重斑时，斑成了这片玻璃的

"正常水平"， ρ_u 反而测不出来（越重越测不出）。覆盖度支路用固定亮度线

数"明显发亮的地方占了多少版面"，专门兜住这类片——两条支路谁低听谁的。

115 片人工标注实测（并列取平均秩）：只用集中度支路时与老师傅打分的排序

一致性只有 0.383（人工分最低那片反因自吞拿到该支路满分），双支路取小后

0.879。如实说明：只用覆盖支路是 0.940，比取小还高——取小是保守选择

（覆盖支路依赖同批曝光一致，单用它等于把该前提变成整个指标的前提）。

位置权重在代码里只算一次、各口径共用——电脑端藏在共享流水线里，

手机/小程序端是摊开逐点乘的，数值完全一致。

基准翻转门问（2026-07-19 修订）："和本片自己比"的基准是中位数，斑铺满

超过一半时中位数会落进斑里——斑成了"正常水平"，反而给高分。修法：先照

常算一遍，发现"比基准暗很多"的像素超过 5% 就判定基准已翻转，改用最暗

四分之一区域重新定基准再算一遍（严格两遍、无随机）。正常玻璃一律不触发

（该占比 $< 1\%$ ），触发与否记录在逐片诊断量里可追溯。

8. 深浅类四指标 + 纹理类 W_w (都是越小越好)

统计范围：8.1–8.4 用内部区域 M (扣掉免罚边框带)；8.5 W_w 例外，用整片矫正图 (含边框带) ——理由见 8.5 末。第 7 节的位置评分用 M，与 8.1–8.4 同域。

8.1 95% 分位光程差 X0.95

$$X_{0.95} = Q_{0.95}(I) \times k_{nm}$$

式中：

$X_{0.95}$ = 亮度排队取第 95% 位置的值 (代表"最亮那批斑"有多亮)

I = 统计范围内全部点的亮度

k_{nm} = 亮度→光程差(nm)换算系数：标定后输出纳米值；未标定=1，输出亮度值

【怎么理解】不取最大值 (怕个别坏点)，取 95% 位置——斑越深这个数越大。

未标定时是"同一台设备内可比"的代理值，跨设备比较必须先标定 k_{nm} 。

8.2 灰度方差

$$V = \text{var}(I)$$

式中：

V = 亮度的方差：整片明暗反差有多大 (单位是亮度的平方)

【怎么理解】斑深、黑白分明 → 反差大 → V 大；匀净的玻璃 V 接近 0。

8.3 / 8.4 梯度均值与梯度方差

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \quad \mu_G = \overline{G}, \quad V_G = \text{var}(G)$$

式中：

G_x, G_y = 横/纵方向的亮度变化率 (相邻点亮度差多少，3×3 Sobel 算子)

G = 变化率的大小 (两方向合成)

$\mu_G (\overline{G})$ = 变化率的平均：斑纹越密、边越锐利越大

V_G = 变化率的波动：局部有突兀亮线/亮点时升高

【怎么理解】方差看"反差多大"，梯度看"变化多快"——花纹密不密、糙不糙。

8. (续) 纹理类指标

8.5 位置加权组合纹理指数 W_w (2026-08-03 起替代原 CCP)

统计"相邻两点亮度等级怎么搭配": 亮度分成 8 级, 看步距 1 像素、四个方向

($0^\circ/45^\circ/90^\circ/135^\circ$) 上相邻点的等级组合。与原 CCP 的两处不同: ① 每一对相邻点按它所在位置加权(靠中心的算得重), ② 归一分母改用纯数学上界。

标定了比例尺就先重采样到 1 像素=1 毫米(产线线扫原图本就 1:1, 恒等映射)。

$$C_{a,w} = \frac{1}{4} \sum_{\theta} \sum_{i,j} P_{\theta}^w(i,j) (i-j)^2, \quad CP_{a,w} = \frac{1}{4} \sum_{\theta} \sum_{i,j} P_{\theta}^w(i,j) (i+j - \mu_x - \mu_y)^4$$

式中:

$P_{\theta}^w(i,j)$ = 沿方向 θ 的**位置加权**共生概率; 一对相邻点的权重取

两端点权重的平均 $\frac{1}{2}(w_p + w_{p'})$ (交换两端不变)

$w(r) = 1 - r$ = 位置权重, r = 到中心的切比雪夫归一距离; 中心 1、边界近 0

i, j = 亮度等级 (0-7 共 8 级); θ = 四个统计方向

$C_{a,w}$ = 位置加权对比度: 相邻点等级差的平方——纹理反差有多大

$CP_{a,w}$ = 位置加权聚类突出: 四阶矩——极端搭配是否扎堆

$$W = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{C_{a,w}}{(N_g - 1)^2}} + \sqrt[4]{\frac{CP_{a,w}}{(2(N_g - 1))^4/12}} \right)$$

式中:

$W = W_w$ 值 ($\in [0, 1]$), 越大越差; 两项各占一半)

$N_g = 8$ = 灰度级数 (结构常数, 不可调)

$(N_g - 1)^2 = 49 = C_{a,w}$ 的理论上界 (等级差最大 7, 平方即 49)

$(2(N_g - 1))^4/12 = 38416/12 \approx 3201.33 = CP_{a,w}$ 的理论上界

【怎么理解】和原 CCP 是同一个形状, 但把"除以参考最差样品"换成了

"除以数学上不可能超过的极限"——所以**不需要任何标定样品**, 换个厂、

换台设备算出来的数直接可比。这是它替代 CCP 的唯一理由。

两个上界是可以纸笔推出来的: 等级只有 0-7, 差最大 7; 四阶矩在"一半取 0

一半取 14"这种极端两点分布上取到最大。

注意: 统计范围与其余五项 **不同**—— W_w 取整片矫正图 (含边框亮带),

其余五项扣掉免罚边框带只算内部。这不是笔误——量化刻度取全片 min/max,

换范围就换刻度就换数 (115 片实测: 扣边框带会把判别力从 -0.893 削到 -0.822)。

9. 子分换算与加权总分

六项指标各自按"好/差参考值"换算成子分（换算后全部越高越好）：

$$\text{第 } k \text{ 项子分 } s_k = \text{clip}\left(100 \times \frac{\text{worst}_k - v_k}{\text{worst}_k - \text{best}_k}, 0, 100\right)$$

式中：

s_k = 第 k 项的子分（常规 0-100； W_w 例外见下）

v_k = 第 k 项的实测原始值

best_k = 好参考值：达到或好于它，子分=100（工厂用好片标定，可调）

worst_k = 差参考值：差到它，子分=0（工厂用废片标定，可调）

【怎么理解】两头钉死、中间按比例：深浅四项与 W_w 是"越小越好"

（ $\text{worst} > \text{best}$ ），位置评分是"越大越好"（ $\text{best} > \text{worst}$ ）——同一条公式对两个方向都成立。 W_w 例外（口径 2026-07-13 定，2026-08-03 由 CCP 移交）：

其子分只封下界——比 worst 差仍是 0 分，比 best 还好允许超过 100 分

（"溢出"，按权重带进总分），这样特别好的片不会被顶格压平。

$$\text{加权总分 } S_w = \frac{\sum_k w_k s_k}{\sum_k w_k}, \quad k \in \{X_{0.95}, V, \mu_G, V_G, W, U\}$$

式中：

S_w = 加权总分（越高越好，常规 0-100， W_w 溢出时可略超 100）

w_k = 第 k 项的权重（默认全 1 即平权；更看重哪项就调大哪项）

$W = W_w$ 子分； U = 位置评分子分

【怎么理解】六个子分按权重取平均。权重、参考值、位置评分刻度、判废线合起来是一套"评分方案"，软件里可以存多套随时切换——切方案不用重新测。

判定（低于判废线判不及格）**默认停用**：只出分数不下结论。要用先在设置页

打开（app.fail_line_enabled），并按本厂新刻度重划限值——2026-08 换了指标集，总分刻度已变，沿用旧判废线会误判。

9.1 厚度分档参考值（厚玻璃公平性）

厚玻璃天生应力斑重，同一套参考值会让它天然吃亏。做法与国标分级表同构：

参考值按公称厚度分档（每档="适用厚度 $\leq T$ 毫米"+一套参考值），测量时按所填厚度取满足 $T \geq t$ 的最小档；没填厚度或超出全部档就用默认参考值。

各档参考值必须用同厚度的好片/废片实测标定——不做任何公式外推。

10. 公式符号与软件配置项对照

玻璃门槛 $z_{\min}/r_{\min}$... `sheets.fg_min_z / fg_min_rel` (B_0/P_{bright} 的分位另有键)

背景块分位 q_b `segment.background_block_quantile` (暗地板锚, 默认 0.15)

判斑门槛 $d_{\min}$ `segment.min_dev_gray` (软件"判斑灵敏度")

深浅封顶 s_{sat} `segment.s_saturation_gray`

位置评分判斑口径 固定值 (`indicators.position_segment` 可覆写) ——与主判定解耦

判斑二值图开关 `app.render_masks` (设置页; 只影响出图与存图, 不影响数值)

边框免罚宽度 `border.normal_band_frac`; 权重下限 $w_{\text{floor}} = \text{weight.floor}$

刻度锚 Z `scoring.penalty_ratio_at_zero` (分布评分用)

位置评分刻度 $p_0/C_0/C_1$ 方案里的 `position_scale.{ratio_at_zero, cov_full, cov_zero}`
(2026-08-03 起随方案保存, 调参页可改; $G_0 = \text{position_coverage.min_dev_gray}$)

换算系数 k_{nm} `indicators.calibration.gray_to_nm`; 比例尺 mm_per_px 同段

W_w 归一分母 无配置项——两个分母是数学上界 (49 与 3201.33), 不可标定

子分参考 best/worst `indicators.refs.<指标>` (六项全可调); 权重 `indicators.weights.<指标>`

判废线 `app.fail_line` (按方案保存); 总开关 `app.fail_line_enabled` (默认关)

11. 电脑端与手机 App / 小程序的区别

同一套公式有三份实现：电脑端（桌面/服务器，权威版）、安卓 App、微信小程序。

三份算法逐位对齐——本文档全部公式对三端同时成立；移植版与电脑端逐位对拍，浮点偏差在小数点后 10 位以下，整床切分的角点逐像素一致。

手机 App 与小程序各有两种打分模式：

- 服务器打分：照片传给电脑端服务计算，结果与电脑端完全一致（留档、对数用它）；
- 本地估算：在手机上就地计算，公式相同，但有以下口径差异（界面一律标“本地估算”）：

- ① 处理分辨率封顶：照片长边超 2000 像素先等比缩小再算（省内存省时间），与电脑端全分辨率的结果存在小偏差；
- ② 参数是手工快照：电脑端改了参考值/权重/判废线等配置，手机端要随新版 App/小程序发布才跟上，期间两边口径可能短暂不一致；
- ③ 标定固定按“未标定”口径：X0.95 输出亮度值（不折算 nm）、W_w 不做 1 像素=1 毫米重采样——本地估算的数只适合同一部手机内部对比；
- ④ 找玻璃失败的处理不同：电脑端宁可报错也不给猜出来的分；手机端退回“整张照片当一片”的粗估口径（背景掺入打分区，分数只作现场参考），并多两道护栏——玻璃占满整图、连通域填充率不足时也退整图口径；
- ⑤ 定位不同：本地估算=现场快速筛查；要留档、要跨设备/跨时间比较、要出报告 → 用服务器打分或电脑端。

判废线、复核门（防全白假高分）、六项公式与权重、位置权重图在三端同源同值；

整床多片切分、遮挡边补全三端行为一致（失败语义差异见第④条）。

本文档与代码同源维护；任何公式或键名变更以最新版代码为准（生成日期 2026-08-03）。