

НАЗНАЧЕНИЕ:

Штукатурка «ARDECO КЛАССИКА БАЗОВАЯ» применяется для ремонта и реставрации по каменной и кирпичной поверхностям, старой известковой и известково-цементной штукатурке. Предназначена для внутренних и фасадных работ. Применяется для ручного нанесения.

ОПИСАНИЕ:

«ARDECO КЛАССИКА БАЗОВАЯ» - сухая смесь на известковом вяжущем с добавлением гидравлической добавки с использованием кварцевого песка и модифицирующих добавок придающих смеси пластичность и удобство в работе. После отвердевания образует прочный, паропроницаемый, водо- и морозостойкий материал, обладающий высокой прочностью сцепления с основания и стойкостью к образованию грибков и плесени.

ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, очищено от пыли, жира, краски, битума и других веществ, ослабляющих сцепление с основанием. При наличии на основаниях биологических загрязнений (грибок, мох, плесень и т.д.) необходимо произвести обработку с saniрующим составом ARDECO. При наличии на основании солевого налета требуется произвести антисолевую обработку. Расшитые трещины, кромки и борта старой штукатурки грунтуют акрилатной грунтовкой ARDECO. Время выдержки обработанных оснований перед нанесением штукатурки не менее 1 суток. Для лучшего сцепления штукатурки с основанием непосредственно перед нанесением штукатурки необходимо обработать поверхность основания водой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

В емкость, достаточную для перемешивания, налить 5,75-6,25 л чистой воды и засыпать в нее постоянно перемешивая 25 кг смеси. Перемешать вручную или механическим способом с помощью электромеханического миксера со смесительной насадкой до получения однородной смеси. После 5 минутного отстаивания растворной смеси необходимо произвести повторное перемешивание. Растворная смесь пригодна к использованию в течение 2 часов.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Для обрызга штукатурка равномерно набрасывается на стену при помощи кельмы или мастерка, слоем не более 5-7 мм, с обеспечением сплошной обработки основания. Последующий намет штукатурного раствора возможен не ранее чем через 2-3 суток, на предварительно увлажненное основание. Для грунта штукатурную смесь равномерно нанести на основание при помощи кельмы или мастерка толщиной не более 20 мм за один проход. При необходимости выравнивания в несколько слоев повторное нанесение выполняется до схватывания предыдущего слоя. При нанесении слоя более 30 мм штукатурку необходимо армировать штукатурной сеткой. Последний слой штукатурки подрезать и выровнять с помощью строительного правила. Если требуется более гладкая поверхность, через 2-3 суток выполняется накрывка штукатурным составом «ARDECO КЛАССИКА МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ». Время твердения материала зависит от толщины слоя нанесения, примерно 1 день на 1 мм толщины штукатурки. Температура окружающей среды в процессе работы и в течение последующих 5 суток должна быть не менее +5°C и не более +35°C, поверхность свежешелюженного материала необходимо защитить от быстрого высыхания в течении 3 суток.

ХРАНЕНИЕ:

Сухие строительные смеси следует хранить в таре производителя, обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Гарантийный срок хранения при соблюдении вышеуказанных условий составляет 3 месяца со дня изготовления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инструмент и оборудование сразу после окончания работ требуется тщательно промыть водой. Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для изготовления новой растворной смеси.

При работе с материалом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Настоящая информация касается основных данных по применению материала и не освобождает от соблюдения строительных норм и правил, а также правил техники безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Влажность сухой смеси, не более масс. % | 0,3 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм | 2,5 |
| Насыпная плотность, кг/м ³ | 1400 |
| Расход сухой смеси при толщине 10 мм, кг/м ² | 16 |
| Марка по подвижности по погружению конуса Пк, см | Пк3 (8-12) |
| Время пригодности раствора к использованию, не менее, час | 2 |
| Водоудерживающая способность, не менее % | 95 |
| Количество воды л на: 1 кг смеси/ 25 кг смеси | 0,23 - 0,25 л/5,75 – 6,25 л |
| Толщина слоя при сплошном выравнивании, мм | 5-20 |
| Предел прочности при сжатии, не менее, МПа | 2,5 |

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

