Испытания проведены на типовых представителях: сухие строительные смеси «МИКСИТИ» - «МИКСИТИ БАЗОВЫЙ»

## Результаты испытаний:

Показатели	Ед. изм.	Определяемая величина	Норматив
A RA-226	Бк/кг	25 ± 11	
A TH -232	Бк/кг	26 ± 8	
A K-40	Бк/кг	420 ± 83	
А эфф	Бк/кг	95 ± 17	370

## заключение:

Анализ результатов проведенных испытаний образцов показал соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 11).

Ответственные исполнители:

Вед. научный сотрудник

Н.К. Барсукова

Лаборант-исследователь

Т.И. Зорина

Руководитель

Испытательного лаборатого

центра

Л.М. Текшева