

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 03
	Título Normas Productos “Apariencia Clear”	Versión: 01 - 2015	Página : 1 de 5

Características	(AP) (ACC)	Apariencia Premium (AP) (APP)	Apariencia 1 Cara Clear (AP) (APE)	Apariencia España Grado 2 (AP) (AP2)	Moulding APM (AP) (APM)
<u>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CLASIFICACIÓN:</u> Nota: Para todas las variables, atributos y grados, revise y tenga presente estas definiciones generales relacionadas a los usos pretendidos de cada grado. NOTA: Las demás características están presentadas en orden alfabético.	Producto con 4 caras clear en ancho y largo específico. Este grado se ha definido para ser utilizado directamente en la fabricación de molduras sólidas. -0.5 mm solo para la generación de co-producto.	Producto que cumple con: una cara y sus dos cantos clear, en la trascara se limitan los nudos en función de pies nudosos. Largos de 4,8 a 4,5 ; 2 pies nudosos. Para largos <4 mt ; 1 pies nudosos. Nudos < a ¼” no se consideran. Solo para el espesor 25 mm NO aplican los pies nudosos en la trascara. Recomienda para ser utilizado en la fabricación de paneles ú otras aplicaciones sólidas, donde se necesite una cara y sus cantos clear, además de una trascara con defectos limitados.	Este producto mantiene una cara clear, pero su trascara es flexible respecto a los atributos naturales de la madera. El producto es adecuado para la fabricación de paneles ú otras aplicaciones sólidas, en que se destaque sólo una cara clear.	Este producto puede tener en la cara hasta tres defectos pequeños definidos adelante, su trascara es de las mismas características del APE. Para espesor 50 y 63 mm, clasificación como SK y +. Para espesor 32 mm, clasificación como SE y +. Esta madera SOLO se genera de los podados y de la desclasificación de los grados superiores. El producto es adecuado para la fabricación de paneles con un rendimiento menor.	Su mejor cara, sólo debe cumplir con los requerimientos de Moulding, su trascara en el Area de Moulding, debe ser a lo menos APE. Se recomienda su uso para la fabricación combinada de productos sólidos apariencia, sólidos con una cara clear y finger-joint clear.
A : Tolerancias (mm) Espesor (mm) Ancho (mm) Largo (mm)	Seco Rough Cepillado -0.5 + 3 -0.5 +1.5 -0 + 5 -0 + 2 -0 + 10 -0 + 10	Seco Rough -0.5 + 3 -0 + 5 -0 + 10			Seco Cepillado S2S -0 + 1,5 RW >140 -0 + 10
A: Dimensiones: Espesor: Medida Factura (Nominal) Medida mínima Seco Rough Medida mínima Verde	5/8” - 5/4” 19 - 36.3 20 - 37.6	25 – 37 – 44 25 – 37 – 44	22.-25 -32- 37- 44-50 – 63 22.-25- 32 – 37 - 44-50-63 23– 26-33-38–45.5– 52-65	32 - 50 - 63 32 - 50 - 63 33 - 52 - 65	5/4” - 6/4” 36.3 - 42.7 S/4/S igual a Factory

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 03
	Título Normas Productos “Apariencia Clear”	Versión: 01 - 2015	Página : 2 de 5

Características	(AP) (ACC)	Apariencia Premium (AP) (APP)	Apariencia 1 Cara Clear (AP) (APE)	Apariencia España Grado 2 (AP) (AP2)	Moulding APM (AP) (APM)
Ancho: Medida Nominal	75 - 95	69 – 72 – 74 – 75 – 77 – 81 – 96 – 97 – 100 – 113 – 116 –117 – 124 – 129 –134 – 143 – 145 – 148 – 150 – 155 – 170 -- 174 –193 – 202 –203 – 214 – 224 – 248 – 271 mm			Ancho variable mayor a 6”
Medida Factura (pulg)	75 - 95	IDEM nominal			RW.
Medida mínima seco Rough, (mm)	75 - 95	IDEM nominal			140 (5.5’’)
Medida mínima Verde real (mm)	78 - 98	72 – 75 – 77 – 79 – 81 – 85 – 100 – 102 – 105 – 118 – 121 –122 – 130 – 135 – 140 – 150 – 152 – 155 – 157 – 162 – 178 -- 182 –202 – 212 –213 – 224 – 235 – 260 – 284 mm			140 (5.5’’)
Largo: Medida Factura (Nominal) Medida mínima Seco: Rough (mm) Medida mínima Verde Real (mm.)	2200 – 4300 - 4800 2200 – 4300 - 4800 De acuerdo a contraccion de cada planta.	4.8 – 4.2 - 4.5 – 4.0 – 3.6 - 3.5 – 3.0 – 2.7 – 2.5 – 2.4 – 2.1 – 2.0 – 1.8 – 1.5 – 1.2 mt. 4.8 – 4.2 - 4.5 – 4.0 – 3.6 - 3.5 – 3.0 – 2.7 – 2.5 – 2.4 – 2.1 – 2.0 – 1.8 – 1.5 – 1.2 mt.			Solo : 8 y 16 pies.
ALABEOS : Variable del proceso. Pieza Base :1’’ x 8’’ x 12’ Arqueadura (Bow) Encorvadura (Crook) Torcedura (Twist) Acanaladura (Cup)	 1’’ ½’’ ½’’ 1/8’’	En Pulgadas 1 ½’’ 1’’ 1’’ ¼’’			

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 03
	Título Normas Productos “Apariencia Clear”	Versión: 01 - 2015	Página : 3 de 5

Características	(AP) (ACC)	Apariencia Premium (AP) (APP)	Apariencia 1 Cara Clear (AP) (APE)	Apariencia España Grado 2 (AP) (AP2)	Moulding APM (AP) (APM)
ACICULAS : Pecas ,Marcas, rastros o trazos de acículas. Atributo natural de la madera.	No acepta.	No acepta en cara clear. Acepta en la trascara, sólo en áreas de pies nudosos si son de color claro ó del color de la madera. Para Espesor 25 mm no aplican los pies nudosos	No se aceptan en cara clear. Acepta en la trascara, si son de color claro ó del color de la madera.	Acepta cara y trascara, si son de color claro ó del color de la madera	No acepta en área Moulding de la cara ni de la trascara. Otras áreas de la pieza, aceptan si son de color claro ó del color de la madera.
CONTENIDO DE HUMEDAD. (CH)	De 7% a 13% con un PEAK de 13%				
BOLSILLOS (BOLSAS) DE RESINA: Atributo natural de la madera Nota : En general las áreas clear se definen sin la presencia de bolsas de resina ni corteza. Sin embargo se debe aplicar criterio para la presencia puntual de una bolsa visible ó la presencia de algunas bolsas pequeñas apenas visibles. Se define como bolsa abierta a la que tienen pérdida de materia y como bolsa cerrada a la que se observa pero no esta abierta en la superficie.	En la cara acepta una pequeñísima bolsa de resina de 1/8” x 1” (3 x 25 mm) En la trascara acepta tres de la misma dimensión.	En la cara acepta máximo dos, no mayor a 3 x 30 mm. Trascara sin limitación. En el APP dentro de los pie nudosos. Para el APP 25 mm no aplica la restricción de los pies nudosos en la trascara.		Resina de acuerdo la los cortes de SE - SK En la trascara sin limitación.	Acepta fuera del área del Moulding. Trascara sin limitación
CANTO MUERTO : Variable del proceso. Se incluye a los daños de proceso como astillamiento.	No acepta canto muerto.	Acepta canto muerto de 5 x 5 milímetros.		Canto muerto SE y SK según corresponda.	Acepta los cantos muertos definidos para Factory, en ancho fijo y en ancho variable.

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 03
	Título Normas Productos “Apariencia Clear”	Versión: 01 - 2015	Página : 4 de 5

Características	(AP) (ACC)	Apariencia Premium (AP) (APP)	Apariencia 1 Cara Clear (AP) (APE)	Apariencia España Grado 2 (AP) (AP2)	Moulding APM (AP) (APM)
CEPILLADO : Mal Cepillado en General. Variable del proceso. En general la superficie de un buen cepillado, es completamente lisa, en ocasiones puntuales se detectan imperfecciones en Nudos y/o en su entorno.	En la cara : No acepta defectos del proceso de cepillado. En la trascara : Sólo acepta pequeños defectos, apenas visible..	Madera Rough.			Acepta en Cara y Trascara, siempre que la medida de espesor y/o ancho requerida se mantenga en toda la pieza. Se debe aplicar criterio, en aquellas piezas en que los defectos de cepillado, afectan la presentación del producto.
Cepillado : Quemadura de Cepillo. Atributo del proceso	No acepta en cara ni trascara.	Madera Rough.			Acepta en cara y trascara, sin pérdida de medida y fuera del área Moulding.
Compresión – Madera de compresión . Atributo natural de la madera	No acepta la presencia de madera de compresión.	Se limita su presencia, sólo si es claramente identificable.		Sólo se limita su presencia cuando es claramente identificable y se presenta en gran parte de la pieza.	
CORTES DE SIERRA: Variable del proceso.	No acepta.	Sólo acepta hasta los límites del Canto Muerto y en forma ocasional.			
DESVIACIÓN DE FIBRA O HILO: Atributo natural de la madera.	Aplicar criterio para las piezas con alabeos por causa de la desviación de fibra (menor a 1 : 6).				
Grietas Cerradas Rajadura(Grieta Abierta) Partiduras Atributo natural de la madera Atributo del proceso.	No Acepta grietas de ningún tipo en la cara. En trascara, sólo una grieta cerrada, menor a 10 Cm.	Acepta en la cara una grietas superficiales apenas visibles de 10 cm de largo en piezas ocasionales. En la trascara acepta sin ser excesiva, y que mínimo se obtenga un corte de 8 pies sin grieta.		Maximo 10% del largo	Cara y trascara: fuera del área de clasificación. Antes de ser clasificada la pieza, debe cumplir con la condición de grieta del ancho variable.

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 03
	Título Normas Productos “Apariencia Clear”	Versión: 01 - 2015	Página : 5 de 5

Características	(AP) (ACC)	Apariencia Premium (AP) (APP)	Apariencia 1 Cara Clear (AP) (APE)	Apariencia España Grado 2 (AP) (AP2)	Moulding APM (AP) (APM)
Hendidura : Atributo del proceso . Nota : Cavidad generada por daños en nudos ó en otras áreas.	No acepta.	Acepta, sólo en la trascara y en área de pies nudosos. Para espesor 25 mm no aplica.	Acepta en la trascara.		
Mancha Azul : Atributo del proceso.	No acepta Mancha Azul.			No se Acepta Mancha Azul en la cara. En la trascara, sólo en los nudos.	
Mancha Café : Atributo del proceso.	No acepta.	Acepta, siempre que su color no sea muy oscuro. (Mediano a leve). Para paneles banda girada, la mancha café es un problema			
Mancha - Otras Aceite, Barro ú otras. Atributos del proceso.	En la madera clasificada en estos grados, No se aceptan otro tipo de manchas.				
MÉDULA: Atributo natural de la madera. Médula Firme y Médula Corcho.	No acepta.	Acepta, sólo en la trascara, siempre que sea ocasional y menor al 10 % del largo.			Acepta 10 % del largo de la pieza y no debe estar en área del Moulding.
NUDO VIVO : Atributo natural de la madera. Nota : Se mide un nudo, por su diámetro medio.	No Acepta.	Sólo en la trascara. Acepta, sin límite nudos vivos y fijos de hasta ¼ de pulgada. Nudos de diámetros mayores se aceptan agrupados en Pies Nudosos dependiendo del largo. Para espesor 25 mm no aplica la restricción del pie nudoso.	Cara no acepta. Acepta sin limites en la trascara y sus cantos.	Nudos de acuerdo a grados SE y SK según corresponda.	Fuera del área del Moulding limitados a la resistencia de la pieza.
NUDO FIJO : Atributo natural de la madera. Nota : Nudo con sección viva suficiente como para No desprenderse con facilidad.					
Nudo Muerto : Atributo natural de la madera. Nota : Nudo completamente rodeado por corteza y se desprenden con facilidad.	No Acepta			Fuera del área del Moulding limitados a la resistencia de la pieza.	

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 16 Octubre 2015	Código ARAOPE 03
	Título Normas Productos “Apariencia Clear”	Versión: 01 - 2015	Página : 6 de 5

Características	(AP) (ACC)	Apariencia Premium (AP) (APP)	Apariencia 1 Cara Clear (AP) (APE)	Apariencia España Grado 2 (AP) (AP2)	Moulding APM (AP) (APM)
PERFORACION : Atributo natural de la madera Pérdida completa de material, por nudo muerto, nudo de cono ó bolsa de resina y/o corteza. Siempre afectan a dos caras.	No acepta.			Fuera del área del Moulding limitados a la resistencia de la pieza.	
Resina : Sección Resinosa. Atributo natural de la madera Presencia notoria de resina ó acumulación de hilos de resina y corteza.	No acepta.		Acepta en la trascara, sólo en áreas alrededor de los nudos.		
RESINA : Hilos de resina Atributo natural de la madera.	No acepta.	No acepta en cara ni cantos, solo se acepta si son hilos de resina tipo mediano (1/2” x 3”), y del color de la madera., si son mayores solo en la trascara y en el APP dentro de las áreas nudosas. Para espesor 25 mm , no aplica esta restricción al menos que sean hilos de resina exageradamente grandes			Hilos pequeños que no formen un defecto notorio.