

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 05.06.2023	Código ARAOPE 08
	Título Normas Grados Basas.	Versión: 05.06.2023	Página: 1 de 4

Características	Basas Baby (BS) (BBY)	Basa Delgada (BS) (SML)	Basa Medium (BS) (MED)	Basa Gruesas (BS) (MED)	Basas Especiales (BS) (MED)
<u>DESCRIPCIÓN</u> <u>GENERAL:</u> "General Description" NOTA: Las características que se encuentran en madera de pino están presentadas en orden alfabético:	Madera verde multipropósito Producto dimensionado que sale de aserradero de acuerdo a su dimensión y/o clasificación. Estos clasifican por apariencia y resistencia. Todos los procesos de conversión mecánica de la madera tienen variaciones en forma “natural” en las dimensiones y características, es importante que la variación “natural” no supere en ningún caso los límites especificados en el diseño del producto.				
A: Tolerancias (mm) Espesor Ancho Largo <u>Sobredimensión</u> Espesor pulg: Ancho pulg: Largo mm: Sólo Basas L=4000 / 4500 / 4880	-0 +3 -0 +3 -5 +5 +6.35 mm +6.35 mm +50 +20	-0 +6 -0 +6 -5 +5 +12.7 mm +12.7 mm +50 +20			
<u>Sobredimensión</u>	Sobredimensión 6.35 mm para espesores y anchos <= 5.75” (146.05 mm). Sobredimensión 12.7 mm para espesores y anchos > 5.75” (146.05 mm). Independiente si es basa baby, delgada, medium y gruesa. La medida más restrictiva es la que debe considerarse para determinar la sobredimensión.				
<u>A. DIMENSIONES.</u>	E A L 4 ½” 6” 13’ 4200, 4500 4 ¼” 4 ¼” 13’ 4200, 4500 4 ¾” 4 ¾” 13’ 4200, 4500 4 ½” 4 ½” 13’ 4200, 4500 5 ¾” 5 ¾” 13’ 4200, 4500 5” 5” 13’ 4200, 4500	E A L 6” 6” 13’ 4200, 4500 6” 7” 4200, 4500 7” 7” 4200, 4500	E A L 6” 8” 4200, 4500 7” 8” 4200, 4500 7” 9” 4200, 4500 7” 7 ½” 4200, 4500	E A L 8” 8” 13’ 4200, 4500 8” 9” 13’ 4200, 4500 8” 10” 13’ 4200, 4500 9” 9” 13’ 4200, 4500 9” 10” 13’ 4200, 4500 10” 10” 13’ 4200, 4500 10” 11” 13’ 4200, 4500 10” 12” 13’ 4200, 4500 11” 11” 13’ 4200, 4500 12” 12” 13’ 4200, 4500	E A L 6” 6 ½” 6 ½” 6 ½” 6 ½” 7” 6 ½” 8” 7” 7 ½” 7 ½” 7 ½” Los mismos largos que basas gruesas.

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 05.06.2023	Código ARAOPE 08
	Título Normas Grados Basas.	Versión: 05.06.2023	Página: 2 de 4

Características	Basas Baby (BS) (BBY)	Basa Delgada (BS) (SML)	Basa Medium (BS) (MED)	Basa Gruesas (BS) (MED)	Basas Especiales (BS) (MED)
A. <u>DIMENSIONES RECUPERACIÓN</u>	- Piezas Largo 16 pies (4880 mm) con recuperación de 1 pie, se facturarán a 15 pies (factura 4575 mm) - Piezas Largo 16 pies (4880 mm) con recuperación de 2 pie, se facturarán a 14 pies (factura 4270 mm)				
<u>ALABEO:</u> “Warp”	No se presenta.				
<u>ASTILLAMIENTO:</u>	10 x 10 mm por 1/3 del largo de la pieza.				
<u>BOLSILLOS DE RESINA Y/O CORTEZA.</u> (Pitch Pockets / Bark Pockets)	Este defecto solo se considera en 20 mm de ancho, no se considera su espesor ni largo siempre que no afecte la resistencia de la pieza.				
<u>Calidad del Acabado:</u> Desgarro de fibra	< a 3 mm en cara y canto y < a 10 mm ² de área.				
Surco Sierra	< a 2 mm de profundidad.				
<u>CANTO MUERTO:</u> “Wane” Cara ó trascara	10 x 10 mm por 1/3 del largo				
<u>GRIETAS NATURALES O RAJADURAS NATURALES</u> o sean grietas del corazón o grietas del anillo (llamadas acebolladuras) "Shakes" "Heart shakes" versus "Ring shakes"	No limitadas.				
<u>MADERA DE COMPRESIÓN</u> (madera comprimida): "Compression Wood"	No cuestionada en verde.				

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 05.06.2023	Código ARAOPE 08
	Título Normas Grados Basas.	Versión: 05.06.2023	Página: 3 de 4

Características	Basas Baby (BS) (BBY)	Basa Delgada (BS) (SML)	Basa Medium (BS) (MED)	Basa Gruesas (BS) (MED)	Basas Especiales (BS) (MED)
<u>MADERA PODRIDA:</u> "Decayed wood":	No acepta				
<u>MANCHA AZUL:</u> "Blue Stain" <u>MANCHAS, OTRAS:</u> (stains, others)	No acepta la presencia de ningún tipo de estos defectos en ningún nivel, producto o mercado.				
<u>MÉDULA:</u> "Pith"	Firme sin restricción Corcho: < a 2 cm de ancho, por el 50% del largo.				
<u>N U D O S</u> <u>NUDOS, individuales,</u> vivos y/o fijos: "Sound and tight Knots"	Diám. Medio < al 75% del ancho de la pieza, acepta en cantos y cabezales.				
<u>NUDOS MUERTOS (suelos</u> <u>o no suelos).</u> "Dead and Loose Knots,	Diám. Medio < a 40 mm, no se acepta en cantos y cabezales.				
<u>NUDOS:</u> <u>COMBINACIONES,</u> <u>RACIMOS O</u> <u>AGRUPAMIENTO DE</u> <u>NUDOS:</u> "Combinations of knots"	Limitados a la resistencia de la pieza.				
<u>PERFORACIONES u</u> <u>HOYOS</u> (holes)	Diám. Medio < 25 mm, se acepta en cantos y cabezales				
<u>PECAS, ACICULAS Y</u> <u>OJOS DE PÁJARO:</u> "Needle traces" or "needle marks" and "Bird's Eye"	No limitadas				
<u>ORIFICIOS, (HOYOS O</u> <u>AGUJEROS) DE</u> <u>INSECTOS:</u> "Insect Holes"	No se aceptan				

 Maderas Arauco S.A.	Area Operaciones Maderas Arauco S.A.	Fecha 05.06.2023	Código ARAOPE 08
	Título Normas Grados Basas.	Versión: 05.06.2023	Página: 4 de 4

Características	Basas Baby (BS) (BBY)	Basa Delgada (BS) (SML)	Basa Medium (BS) (MED)	Basa Gruesas (BS) (MED)	Basas Especiales (BS) (MED)
<u>PARTIDURAS O</u> <u>RAJADURAS EN LOS</u> <u>EXTREMOS:</u> "Splits"	< a 75 mm de largo.				
<u>QUEBRADURA DEL</u> <u>ARBOL, EN SECCION</u> <u>TRANSVERSAL</u> (Timber Breaks) (Compression Breaks)	No cuestionada.				
<u>QUEBRADURAS EN LA</u> <u>“FIBRA ANORMAL ”</u> <u>ALREDEDOR DE NUDOS</u> <u>UBICADOS EN EL BORDE</u> <u>DE LA CARA ANCHA:</u> ** "Cross Breaks" in distorted grain in edge knots".	No cuestionada.				
<u>VENAS DE RESINA:</u> "Pitch Streaks" <u>RESINA</u> "Pitch"	No cuestionada.				