

S.No.	Test (with unit of measurement)	Test Result	Test Method	Requirement as per IS 1489 (P-1):2015
A	Physical Test			
1.	Consistency (%)		IS 4031 (P-4): 1988	-
2.	Setting Time (Minutes) Initial Final		IS 4031 (P-5): 1988	30 Min. 600 Max.
3.	Fineness (m ² /kg)		IS 4031 (P-2):1999	300 Min.
4.	Dry Sieving (%)		IS 4031 (P-1):1996	-
5.	Soundness By Lechatelier (mm)		IS 4031 (P-3):1988	10 Max.
6.	Compressive strength (N/mm ²) 3 days (72±1h) 7 days (168±2h) 28 days (672±4h)		IS 4031 (P-6):1988	16 Min. 22 Min. 33 Min.

D.O.S.:

D.O.C.:

- *Indicates information provided by the customer
- **Note:** - The test Results given above pertains to the sample as received.

*****End of Report*****
(Jai Hind)

REVIEWED BY
Er.YOGINDER CHAUHAN
(SENIOR ANALYST)

AUTHORISED BY
Er.VISHAL ACHARYA
(TECHNICAL MANAGER)