ГОСТ 18126—94

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# БОЛТЫ И ГАЙКИ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ СВЫШЕ 48 ММ

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 9—93/602

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

— уменьшение высоты профиля резьбы с увеличением внутреннего диаметра резьбы в последнем витке резьбы гайки;

— следы от зачистки швов;

— уменьшение профиля резьбы у отверстия под шплинт.

4.2 Механические свойства и материалы

4.2.1 Механические свойства и марки материалов должны соответствовать указанным в таблице 1.

4.2.2 С согласия потребителя допускается изготовление болтов из марок кипящих сталей.

4.2.3 Допускается для изготовления болтов и гаек применять неуказанные в таблице 1 марки материалов, обеспечивающие механические свойства не ниже указанных, и цветные сплавы.

4.3 Покрытия

4.3.1 Болты и гайки должны изготовляться с одним из видов покрытий по табл. 2 или без покрытий.

Допускается применять другие виды покрытий — по ГОСТ 9.303.

4.3.2 Выбор толщины покрытий — по ГОСТ 9.303.

4.3.3 Технические требования к покрытиям — по ГОСТ 9.301.

Таблица 1

| Наименование материала | Условное обозначение материала | Марка материала | Номер стандарта | Временное сопротивление $\sigma_в$, Н/мм$^2$ | Твердость по Бринеллю НВ | Условное обозначение марки материала (группа) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | не менее | | |
| Углеродистые стали | 0 | Ст3сп<br>Ст3кп | ГОСТ 380 | 373<br>363 | 90 | 02 |
| | | 20<br>25Л—II | ГОСТ 1050<br>ГОСТ 977 | 412<br>441 | 110<br>124 | 04 |
| | | 35 | ГОСТ 1050 | 530 | 140 | 05 |
| | | 45 | | 598 | 170 | 06 |
| | | 35 | | 784 | 225 в закаленном состоянии | 07 |
| Легированные стали | 1 | 35Х | ГОСТ 4543 | 931 | 197 | 11 |
| | | 40ХН | | 981 | 217 | |