

样本数据库匹配与鉴别数据表

名称		主要特征峰（相对强度）					
		①	②	③	④	⑤	⑥
PET	峰位 $\text{cm}^{-1}$	1601	1187	998	791	620	216
	强度	123	125	556	112	113	239
PE/ HDPE	峰位 $\text{cm}^{-1}$	1457	1328	1152	837	808	395
	强度	104	81	73	96	116	96
PVC	峰位 $\text{cm}^{-1}$	1601	1234	1108	884	705	635
	强度	101	127	126	205	126	104
PP	峰位 $\text{cm}^{-1}$	2881	2849	1437	1293	1128	1060
	强度	43	34	88	96	76	71
PS	峰位 $\text{cm}^{-1}$	1723	1610	1286	855	630	1030
	强度	254	381	229	268	259	185
PC	峰位 $\text{cm}^{-1}$	1431	1179	693	635	356	169
	强度	79	59	152	191	142	85