



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*168	20250516 -01 ~ Q3	2025-05-16
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*168 Cu	Ni 1.0~2.0μm	633 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

5/16
0.15 x 168
① 282
② 175.5
③ 175.5
총 633 Kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	168.0	-0.1		Reel/Lot	167.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL INSPECTION

NO	RESULT
1	OK

제품도면

0.15*168


168.0

리하이피
고객

김영란

조승현

종합판정



작성

승인

종합판정

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x168 초물 LOT NO : 250516-01 DATE : 25.05.16.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.221	1.258 1.294
1	1.273		
2	1.294		
3	1.229		
4	1.226		
5	1.266		
Mean	1.258		
S.Dev	0.029		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



범위 0.068
평균값 1.258
표준편차 0.029
변동계수 2.335



우리하이피

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x168 종물 LOT NO : 250516-01 DATE : 25.05.16.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.280	1.259 1.349 1.439
2	1.320	
3	1.439	
4	1.365	
5	1.342	
Mean	1.349	
S.Dev	0.059	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.439
최소값 1.280
범위 0.159
평균값 1.349
표준편차 0.059
변동계수 4.386



우리하이피