



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*141	20250517 -01 ~ 02	2025-05-17
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*141 Cu	Ni 1.0~2.0μm	385.7 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

5/17
0.15x141
① 237.6
② 148.1
총 385.7kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	141.0	-0.1		Reel/Lot	140.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (S)

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성 시험)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	총합판정	
		고객	작성	승인	총합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x141 초물 LOT NO : 250517-01 DATE : 25.05.17.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.371	1.438 1.506
1	1.373		
2	1.371		
3	1.487		
4	1.482		
5	1.479		
Mean	1.438		
S.Dev	0.061		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

평균값 1.438
표준편차 0.061
변동계수 4.219

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x141 종물 LOT NO : 250517-01 DATE : 25.05.17.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.474	1.396 1.473 1.549
2	1.459	
3	1.444	
4	1.549	
5	1.437	
Mean	1.473	
S.Dev	0.045	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.549
최소값 1.437
범위 0.112
평균값 1.473
표준편차 0.045
변동계수 3.058

우리하이피

