



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250521 -01 ~ 03	2025-05-21
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	398.2 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/21
0.15 x 107
① 17A.4
② 107.4
③ 111.4
총 398.2kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	



IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험) 1.제품을 스크래퍼로 밀착 후 45도 각도로 떼어낸다. 2.테이프 시트 부착 후 90도 각도로 떼어낸다. 3.테이프 부착 후 90도 각도로 떼어낸다. 4.테이프 부착 후 90도 각도로 떼어낸다.	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2025-05-21 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250521-01 DATE : 25.05.21.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.362	1.541 1.719
1	1.362		
2	1.403		
3	1.642		
4	1.671		
5	1.625		
Mean	1.541		
S.Dev	0.146		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni

측정값 개수

최대값 1

최소값 1


범위 0

평균값 1.541

표준편차 0.146

변동계수 9.476

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250521-01 DATE : 25.05.21.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.563	1.361 1.462 1.563
2	1.495	
3	1.401	
4	1.479	
5	1.372	
Mean	1.462	
S.Dev	0.076	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.563

최소값 1.372

범위 0.191

평균값 1.462

표준편차 0.076

변동계수 5.232

우리하이피

