



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250522 -01 ~ 02	2025-05-22
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	204.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/22

0.15 x 107

① 1t8.3

② 46.3

중 204.6kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm)

NO	INSPECTION ITEMS	SP	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스캐 밀착후 45도 떼어낸다.(2.테이프 시험 니퍼로 90도 이나 벗겨짐	OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250522-01 DATE : 25.05.22.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.489	1.452 1.521 1.591
2	1.495	
3	1.591	
4	1.549	
5	1.483	
Mean	1.521	
S.Dev	0.047	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni

측정값 개수

최대값


최소값

범위 0.108

평균값 1.521

표준편차 0.047

변동계수 3.088



우리하이피


업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250522-01 DATE : 25.05.22.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.458	1.510 1.562
1	1.519		
2	1.458		
3	1.488		
4	1.559		
5	1.527		
Mean	1.510		
S.Dev	0.039		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.559
최소값 1.458
범위 0.101
평균값 1.510
표준편차 0.039
변동계수 2.556

우리하이피

