



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250523 -01 ~ 02	2025-05-23
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	529.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	SP	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스퀘어 밀착후 45도 떼어낸다. 2.테이프 시험 니퍼로 90도 이나 벗겨진	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250523-01 DATE : 25.05.23.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.393	1.538	1.684
1	1.393			
2	1.478			
3	1.584			
4	1.565			
5	1.672			
Mean	1.538			
S.Dev	0.107			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni
측정값 개수 : 5
최대값 : 1.672
최소값 : 1.393
범위 : 0.279
평균값 : 1.538
표준편차 : 0.107
변동계수 : 6.927

우리하이피


업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250523-01 DATE : 25.05.23.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.685	1.352 1.519 1.685
2	1.456	
3	1.441	
4	1.513	
5	1.498	
Mean	1.519	
S.Dev	0.098	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.685
최소값 1.441
범위 0.244
평균값 1.519
표준편차 0.098
변동계수 6.425

우리하이피

