



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*168	20250524 -01	2025-05-24
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*168 Cu	Ni 1.0~2.0μm	438.7 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	168.0	-0.1		Reel/Lot	167.998				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL INSPECTION

NO	RESULT
1	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	총합판정	
		고객	작성	승인	총합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x168 초물 LOT NO : 250524-01 DATE : 25.05.24.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.478	1.545	1.611
1	1.529			
2	1.571			
3	1.539			
4	1.478			
5	1.606			
Mean	1.545			
S.Dev	0.048			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

평균값 1.545
표준편차 0.048
변동계수 3.101

우리하이피

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x168 종물 LOT NO : 250524-01 DATE : 25.05.24.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.550	1.433 1.585 1.738
2	1.520	
3	1.537	
4	1.738	
5	1.582	
Mean	1.585	
S.Dev	0.088	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.738

최소값 1.520

범위 0.218

평균값 1.585

표준편차 0.088

변동계수 5.568

우리하이피

