



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*159	20250604 -01 ~ 02	2025-06-04
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*159 Cu	Ni 1.0~2.0μm	742.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

6/4
0.15x159
① 371.4
② 371.4
총 742.8kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	159.0	-0.1		Reel/Lot	158.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTION

NO	IN	RESULT
1		OK

제품도면

0.15*159

159.0

하이피
고객

김영란

조승현

합판정

2025-06-04
우리하이피(주)
Q.C



작성

승인

종합판정

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 초물 LOT NO : 250604-01 DATE : 25.06.04.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.364	1.446	1.528
1	1.364			
2	1.446			
3	1.501			
4	1.486			
5	1.433			
Mean	1.446			
S.Dev	0.054			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

평균값 1.446
표준편차 0.054
변동계수 3.711

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x159 종물 LOT NO : 250604-01 DATE : 25.06.04.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.501	1.419 1.590 1.762
2	1.517	
3	1.419	
4	1.756	
5	1.759	
Mean	1.590	
S.Dev	0.157	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.759

최소값 1.419

범위 0.340

평균값 1.590

표준편차 0.157

변동계수 9.872

우리하이피

