



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250612 -01 ~ 02	2025-06-12
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	503.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	149.912	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

6/12
0.15 x 107
① 287.4
② 216.4
총 503.8kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	SP	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카 밀착후 45도 떼어낸다.(5 2.테이프 시험 니퍼로 90도 이나 벗겨짐	OK

제품도면		우리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2025-06-12 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x107

초물

LOT NO : 250612-01


DATE : 25.06.12.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.391	1.543
1	1.532		
2	1.522		
3	1.391		
4	1.435		
5	1.454		
Mean	1.467		
S.Dev	0.060		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni
측정값 개수 5
최대값 1.532
최소값 1.391
범위 0.141
평균값 1.467
표준편차 0.060
변동계수 4.065

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250612-01 DATE : 25.06.12.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.474	1.333 1.409 1.484
2	1.420	
3	1.430	
4	1.333	
5	1.386	
Mean	1.409	
S.Dev	0.053	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.474

최소값 1.333

범위 0.141

평균값 1.409

표준편차 0.053

변동계수 3.738

우리하이피

