



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*168	20250618 -01	2025-06-18
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*168 Cu	Ni 1.0~2.0μm	451 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	168.0	-0.1		Reel/Lot	167.998				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL INSPECTION

NO		RESULT
1		OK
제품도면	0.15*168	하이피
	168.0	고객
		김영란
		조승현
		합판정
		2025-06-18
		우리하이피(주) Q.C
		작성
		승인
		종합판정

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x168

초물

LOT NO : 250618-01

DATE : 25.06.18.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.468	1.538 1.608
1	1.608		
2	1.521		
3	1.490		
4	1.577		
5	1.495		
Mean	1.538		
S.Dev	0.052		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

평균값 1.538
표준편차 0.052
변동계수 3.388

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x168

종물

LOT NO : 250618-01


DATE : 25.06.18.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.659	1.516 1.605 1.694
2	1.516	
3	1.575	
4	1.645	
5	1.631	
Mean	1.605	
S.Dev	0.059	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.659


최소값 1.516

범위 0.143

평균값 1.605

표준편차 0.059

변동계수 3.687



우리하이피