



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*168	20250619 -01 ~ 05	2025-06-19
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*168 Cu	Ni 1.0~2.0 μ m	1.085 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	168.0	-0.1		Reel/Lot	167.999	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

6/14
0.15 x 168
① 220.5
② 220.5
③ 341
④ 141.5
⑤ 141.5
총 1085kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0 μ m	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL INSPECTION (Sampling Plan : 1y)

NO	RESULT
1	OK

제품도면	0.15*168	168.0	리하이피	김영란	조승현	합판정	2025-06-19 우리하이피(주) Q.C
			고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x168

초물

LOT NO : 250619-01

DATE : 25.06.19.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.623	1.544 1.598 1.651
2	1.554	
3	1.616	
4	1.544	
5	1.651	
Mean	1.598	
S.Dev	0.046	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

표준편차 0.046
변동계수 2.904

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x168

종물

LOT NO : 250619-01


DATE : 25.06.19.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.609	1.609 1.650 1.692
2	1.664	
3	1.623	
4	1.675	
5	1.681	
Mean	1.650	
S.Dev	0.032	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.681

최소값 1.609

범위 0.072

평균값 1.650

표준편차 0.032

변동계수 1.961

우리하이피

