



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*159	20250621 -01 ~ 02	2025-06-21
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*159 Cu	Ni 1.0~2.0μm	855.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	159.0	-0.1		Reel/Lot	158.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

0/21
0.15x159
① 427.7
② 427.7
총 855.4kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTION

NO	RESULT
1	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2025-06-21 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 초물 LOT NO : 250621-01 DATE : 25.06.21.


No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.381	1.558	1.735
1	1.541			
2	1.461			
3	1.735			
4	1.540			
5	1.513			
Mean	1.558			
S.Dev	0.104			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 15 Sec

평균값 1.558
표준편차 0.104
변동계수 6.684

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x159 종물 LOT NO : 250621-01 DATE : 25.06.21.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.515	1.422 1.480 1.538
2	1.501	
3	1.422	
4	1.491	
5	1.472	
Mean	1.480	
S.Dev	0.036	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.515

최소값 1.422

범위 0.093

평균값 1.480

표준편차 0.036

변동계수 2.439

우리하이피

