



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*179	20250626 -01 ~ 02	2025-06-26
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*179 Cu	Ni 1.0~2.0μm	753.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	179.0	-0.1		Reel/Lot	178.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. N

RESULT
OK

제품도면	0.15*179 179.0	리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2025-06-26 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x179 초물 LOT NO : 250626-01 DATE : 25.06.26.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.501	1.547	1.593
1	1.558			
2	1.501			
3	1.541			
4	1.573			
5	1.562			
Mean	1.547			
S.Dev	0.028			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

평균값 1.547
표준편차 0.028
변동계수 1.821

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x179 종물 LOT NO : 250626-01 DATE : 25.06.26.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.562	1.488 1.525 1.562
2	1.493	
3	1.507	
4	1.543	
5	1.521	
Mean	1.525	
S.Dev	0.028	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
 측정값 개수 5
 최대값 1.562
 최소값 1.493
 범위 0.069
 평균값 1.525
 표준편차 0.028
 변동계수 1.812

우리하이피

