



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*168	20250627 -01 ~ 02	2025-06-27
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*168 Cu	Ni 1.0~2.0μm	708 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	168.0	-0.1		Reel/Lot	167.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

0/27
0.15 x 168
① 354
② 354
총 708kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL INSPECTION

NO		RESULT
1		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x168 초물 LOT NO : 250627-01 DATE : 25.06.27.

No	μm Ni	Ni	tolerance
		1.392	1.466 1.539
1	1.447		
2	1.431		
3	1.469		
4	1.539		
5	1.442		
Mean	1.466		
S.Dev	0.043		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

표준편차 0.043
변동계수 2.954

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x168 종물 LOT NO : 250627-01 DATE : 25.06.27.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.452	1.409 1.447 1.485
2	1.428	
3	1.409	
4	1.467	
5	1.478	
Mean	1.447	
S.Dev	0.028	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
Cu

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.478
최소값 1.409
범위 0.069
평균값 1.447
표준편차 0.028
변동계수 1.952

우리하이피

