



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세츠에이앤에스	0.15*141	20250630 -01	2025-06-30
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*141 Cu	Ni 1.0~2.0μm	592.2 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(열룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

6/30
0.15 x 141
① 246.1
② 246.1
총 492.2kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	141.0	-0.1		Reel/Lot	140.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (S)

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성 시험)	OK

제품도면		리 하 이 피	김영란	조승현	합 판 정	
		고 객	작성	승인	총 합 판 정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x141 초물 LOT NO : 250630-01 DATE : 25.06.30.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.295	1.494	1.694
1	1.527			
2	1.464			
3	1.694			
4	1.416			
5	1.371			
Mean	1.494			
S.Dev	0.126			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

1.8
1.6
1.4
1.2
1

도금
측정
최대
최소
범위
0.328
평균값
1.494
표준편차
0.126
변동계수
8.411

우리하이피

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x141 종물 LOT NO : 250630-01 DATE : 25.06.30.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.448	1.400 1.458 1.517
2	1.410	
3	1.517	
4	1.475	
5	1.442	
Mean	1.458	
S.Dev	0.040	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.517

최소값 1.410

범위 0.107

평균값 1.458

표준편차 0.040

변동계수 2.749

우리하이피

