



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250701 -01 ~ 02	2025-07-01
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	448.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험) 1.제품을 스 밀착후 45 떼어낸다 2.테이프 시 니퍼로 90 이나 벗겨	OK

제품도면		리 하 이 피	김영란	조승현	총 합 판 정	합격 2025-07-01 우리하이피(주) Q.C
		고 객	작성	승인	총 합 판 정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250701-01 DATE : 25.07.01.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.309	1.395 1.481
1	1.332		
2	1.362		
3	1.335		
4	1.465		
5	1.481		
Mean	1.395		
S.Dev	0.072		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni
측정값 개수 : 5
최대값 : 1.481
최소값 : 1.332
범위 : 0.149
평균값 : 1.395
표준편차 : 0.072
변동계수 : 5.188

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250701-01 DATE : 25.07.01.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.412	1.350 1.470 1.589
2	1.377	
3	1.456	
4	1.514	
5	1.589	
Mean	1.470	
S.Dev	0.084	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
 측정값 개수 5
 최대값 1.589
 최소값 1.377
 범위 0.212
 평균값 1.470
 표준편차 0.084
 변동계수 5.724



우리하이피