



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*175	20250707 -01 ~ 02	2025-07-07
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*175 Cu	Ni 1.0~2.0μm	872.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	175.0	-0.1		Reel/Lot	174.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	RESULT
1	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2025-07-07 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x175 초물 LOT NO : 250707-01 DATE : 25.07.07.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.452	1.475	1.499
1	1.471			
2	1.481			
3	1.477			
4	1.496			
5	1.452			
Mean	1.475			
S.Dev	0.016			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

평균값 1.475
표준편차 0.016
변동계수 1.085

우리하이피

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x175 종물 LOT NO : 250707-01 DATE : 25.07.07.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.538	1.505 1.533 1.561
2	1.505	
3	1.545	
4	1.546	
5	1.532	
Mean	1.533	
S.Dev	0.017	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
 측정값 개수 5
 최대값 1.546
 최소값 1.505
 범위 0.041
 평균값 1.533
 표준편차 0.017
 변동계수 1.093

우리하이피

