



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250711 -01	2025-07-11
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	263.3 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.999				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SP	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스캐너로 밀착후 45도 떼어낸다. 2.테이프 시험 니퍼로 90도 이나 벗겨	OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250711-01 DATE : 25.07.11.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.311	1.392 1.473
1	1.356		
2	1.311		
3	1.433		
4	1.400		
5	1.460		
Mean	1.392		
S.Dev	0.060		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni

측정값 개수

최대값

최소값


범위 0.149

평균값 1.392

표준편차 0.060

변동계수 4.284

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250711-01 DATE : 25.07.11.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.453	1.398 1.513 1.628
2	1.398	
3	1.627	
4	1.559	
5	1.529	
Mean	1.513	
S.Dev	0.090	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.627
최소값 1.398
범위 0.229
평균값 1.513
표준편차 0.090
변동계수 5.929

우리하이피

