



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250718 -01	2025-07-18
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	238.3 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.998				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험) 1.제품을 스캐너로 스캔 후 45도 각도로 밀착시킨 후 떼어낸다. 2.테이프 시트를 사용하여 90도 각도로 밀착시킨 후 떼어낸다. 3.테이프 시트를 사용하여 90도 각도로 밀착시킨 후 떼어낸다.	OK

제품도면

0.15*107


107.0

리하이피
고객

김영란

조승현

종합판정



작성

승인

종합판정

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250718-01 DATE : 25.07.18.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.410	1.391 1.501 1.611
2	1.459	
3	1.611	
4	1.553	
5	1.473	
Mean	1.501	
S.Dev	0.080	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni

측정값 개수

최대값

최소값


범위

평균값 1.501

표준편차 0.080

변동계수 5.332

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250718-01 DATE : 25.07.18.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.561	1.467 1.517 1.567
2	1.543	
3	1.490	
4	1.467	
5	1.524	
Mean	1.517	
S.Dev	0.038	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.561
최소값 1.467
범위 0.094
평균값 1.517
표준편차 0.038
변동계수 2.530

우리하이피

