



# Quality Assurance Report

|               |                 |                   |                   |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| CUSTOMER(고객명) | DESCRIPTION(품명) | LOT NO(로트번호)      | ISSUED DATE(발행일자) |
| 세충에이앤에스       | 0.15*159        | 20250819 -01 ~ 02 | 2025-08-19        |
| 규격(재질)        |                 | LOT SIZE(수량)      |                   |
| 0.15*159 Cu   | Ni 1.0~2.0μm    | 767 Kg            |                   |

## I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S

| NO | INSPECTION ITEMS  | Ac/Re | RESULT | NO | INSPECTION       |
|----|-------------------|-------|--------|----|------------------|
| 1  | DISCOLORATION(변색) | 0/1   | OK     | 6  | NO PLATING(미도금)  |
| 2  | STAIN(얼룩)         | 0/1   | OK     | 7  | PEELING(도금 벗겨짐)  |
| 3  | RUST(부식)          | 0/1   | OK     | 8  | LUMP(도금물침)       |
| 4  | CONTAMINATION(오염) | 0/1   | OK     | 9  | CAMBER(휨)        |
| 5  | BENT(변형)          | 0/1   | OK     | 10 | PLATING BURR (도금 |

## II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S

| NO | 항목/구분 | SPEC  |       |       | 검사주기     | 우리하이피   |    |
|----|-------|-------|-------|-------|----------|---------|----|
|    |       | 규격    | 하한(-) | 상한(+) |          | 1차      | 2차 |
| 1  | 전폭    | 159.0 | -0.1  |       | Reel/Lot | 158.998 |    |
| 2  |       |       |       |       |          |         |    |
| 3  |       |       |       |       |          |         |    |
| 4  |       |       |       |       |          |         |    |
| 5  |       |       |       |       |          |         |    |
| 6  |       |       |       |       |          |         |    |
| 7  |       |       |       |       |          |         |    |
| 8  |       |       |       |       |          |         |    |
| 9  |       |       |       |       |          |         |    |
| 10 |       |       |       |       |          |         |    |

8/1P  
0.15x159  
① 383.5  
② 383.5  
총 767kg

## III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y

| NO | SPECIFICATION            | Measurement Data | RESULT |
|----|--------------------------|------------------|--------|
| 1  | X-Ray 측정<br>Ni 1.0~2.0μm | 첨부 : 도금성적서       | OK     |
|    |                          | 첨부 : 도금성적서       |        |

## IV. FUNCTION

| NO | RESULT |
|----|--------|
| 1  | OK     |

|      |  |       |     |     |      |  |
|------|--|-------|-----|-----|------|--|
| 제품도면 |  | 우리하이피 | 작성  | 승인  | 종합판정 |  |
|      |  |       | 김영란 | 조승현 |      |  |
| 고객   |  | 고     | 작성  | 승인  | 종합판정 |  |
|      |  | 객     |     |     |      |  |

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 초물 LOT NO : 250819-01 DATE : 25.08.19.


| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance |       |       |
|-------|---------------------|--------------|-------|-------|
|       |                     | 1.284        | 1.381 | 1.478 |
| 1     | 1.319               |              |       |       |
| 2     | 1.303               |              |       |       |
| 3     | 1.388               |              |       |       |
| 4     | 1.478               |              |       |       |
| 5     | 1.418               |              |       |       |
| Mean  | 1.381               |              |       |       |
| S.Dev | 0.072               |              |       |       |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$   
SEC : 15 Sec

면동계수 5.215

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 종물 LOT NO : 250819-01 DATE : 25.08.19.

| No    | µm Ni | Ni tolerance      |
|-------|-------|-------------------|
| 1     | 1.377 | 1.328 1.366 1.404 |
| 2     | 1.349 |                   |
| 3     | 1.333 |                   |
| 4     | 1.366 |                   |
| 5     | 1.404 |                   |
| Mean  | 1.366 |                   |
| S.Dev | 0.027 |                   |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$   
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu  
측정값 개수 5  
최대값 1.404  
최소값 1.333  
범위 0.071  
평균값 1.366  
표준편차 0.027  
변동계수 1.986

우리하이피

