



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250822 -01	2025-08-22
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	89.7 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.998				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험) 1.제품을 스 밀착후 45 떼어낸다. 2.테이프 시 니퍼로 90 이나 벗겨	OK

제품도면		리 하 이 피	김영란	조승현	총 합 판 정	합 격 2025-08-22 우리하이피(주) Q.C
		고 객	작성	승인	총 합 판 정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250822-01 DATE : 25.08.22.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.484	1.548	1.611
1	1.541			
2	1.535			
3	1.611			
4	1.499			
5	1.552			
Mean	1.548			
S.Dev	0.041			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
Cu

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni/
측정값 개수 1
최대값 1.611
최소값 1.484
범위 0.112
평균값 1.548
표준편차 0.041
변동계수 2.625

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250822-01 DATE : 25.08.22.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.571	1.488 1.530 1.571
2	1.544	
3	1.492	
4	1.504	
5	1.537	
Mean	1.530	
S.Dev	0.032	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.571

최소값 1.492

범위 0.079

평균값 1.530

표준편차 0.032

변동계수 2.079

우리하이피

