



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*159	20250828 -01 ~ 02	2025-08-28
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*159 Cu	Ni 1.0~2.0µm	363.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	159.0	-0.1		Reel/Lot	158.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

8/27
0.15 X 159
① 246.2
② 117.2
총 363.4kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0µm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTION

NO	RESULT
1	OK

제품도면



리하이피
고객

김영란

조승현

합판정



작성

승인

종합판정

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159

초물

LOT NO : 250828-01


DATE : 25.08.28.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.299	1.424 1.549
1	1.361		
2	1.431		
3	1.549		
4	1.392		
5	1.388		
Mean	1.424		
S.Dev	0.074		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



평균값 1.424
표준편차 0.074
변동계수 5.203

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159

종물

LOT NO : 250828-01


DATE : 25.08.28.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.399	1.273 1.462 1.652
2	1.416	
3	1.395	
4	1.450	
5	1.652	
Mean	1.462	
S.Dev	0.108	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.652

최소값 1.395

범위 0.257

평균값 1.462

표준편차 0.108

변동계수 7.398

우리하이피

