



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250829 -01 ~ 03	2025-08-29
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0 μ m	376.2 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

8/2p

0.15 X 107

① 124.4

② 124.4

③ 124.4

총 376.2kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0 μ m	첨부 : 도금성적서	



IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험) 1.제품을 스크래퍼로 밀착후 45초 동안 떼어낸다. 2.테이프 시험기로 90도 각도로 긁거나 벗겨짐	OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현	승인		
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250829-01 DATE : 25.08.29.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.419	1.464	1.509
1	1.425			
2	1.475			
3	1.509			
4	1.473			
5	1.438			
Mean	1.464			
S.Dev	0.033			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni/
측정값 개수
최대값 1.
최소값 1.425
범위 0.084
평균값 1.464
표준편차 0.033
변동계수 2.272

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x107

종물

LOT NO : 250829-01


DATE : 25.08.29.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.478	1.459 1.500 1.542
2	1.475	
3	1.524	
4	1.542	
5	1.483	
Mean	1.500	
S.Dev	0.031	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.542

최소값 1.475

범위 0.067

평균값 1.500

표준편차 0.031

변동계수 2.037

우리하이피

