



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250901 -01 ~ 04	2025-09-01
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	448.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

4/1
0.15 x 107
① 145.4
② 145.4
③ 78.4
④ 78.4
총 448.6kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	SP	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스캐너로 밀착후 45도 각도로 떼어낸다.(90도) 2.테이프 시험기 니퍼로 90도 각도로 이나 벗겨짐	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2025-09-01 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250901-01 DATE : 25.09.01.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.430	1.492	1.554
1	1.492			
2	1.443			
3	1.554			
4	1.470			
5	1.502			
Mean	1.492			
S.Dev	0.041			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni/
측정값 개수
최대값 1.554
최소값 1.443
범위 0.111
평균값 1.492
표준편차 0.041
변동계수 2.769

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250901-01 DATE : 25.09.01.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.537	1.493 1.589 1.685
2	1.565	
3	1.607	
4	1.552	
5	1.685	
Mean	1.589	
S.Dev	0.060	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
 측정값 개수 5
 최대값 1.685
 최소값 1.537
 범위 0.148
 평균값 1.589
 표준편차 0.060
 변동계수 3.748

우리하이피

