



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*168	20251002 -01	2025-10-02
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*168 Cu	Ni 1.0~2.0μm	119.7 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	168.0	-0.1		Reel/Lot	167.998				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL INSPECTION

NO	RESULT
1	OK
제품도면	168.0 압판정 2025-10-02 우리하이피(주) Q.C 김영란 조승현 작성 승인 총합판정

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x168 초물 LOT NO : 251002-01 DATE : 25.10.02.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.284	1.337	1.389
1	1.284			
2	1.357			
3	1.386			
4	1.308			
5	1.348			
Mean	1.337			
S.Dev	0.041			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

평균값 1.337
표준편차 0.041
변동계수 3.032

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x168 중물 LOT NO : 251002-01 DATE : 25.10.02.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.352	1.279 1.378 1.477
2	1.312	
3	1.336	
4	1.477	
5	1.412	
Mean	1.378	
S.Dev	0.067	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.477

최소값 1.312

범위 0.165

평균값 1.378

표준편차 0.067

변동계수 4.835

우리하이피

