



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*159	20250324 -01 ~ 02	2025-03-24
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*159 Cu	Ni 1.0~2.0μm	416.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	159.0	-0.1		Reel/Lot	158.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTION

NO	IN	RESULT
1	A	OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 초물 LOT NO : 250324-01 DATE : 25.03.24.


No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.255	1.429	1.603
1	1.568			
2	1.449			
3	1.563			
4	1.255			
5	1.311			
Mean	1.429			
S.Dev	0.143			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 15 Sec

최소값 1.255
범위 0.313
평균값 1.429
표준편차 0.143
변동계수 10.011

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 종물 LOT NO : 250324-01 DATE : 25.03.24.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.445	1.324 1.486 1.648
2	1.470	
3	1.407	
4	1.459	
5	1.648	
Mean	1.486	
S.Dev	0.094	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.648
최소값 1.407
범위 0.241
평균값 1.486
표준편차 0.094
변동계수 6.309

우리하이피

