



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250327 -01 ~ 02	2025-03-27
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	345.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Sl)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Sl)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

3/27
0.15x107
① 172.8
② 172.8
총 345.6kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping or n=50ea/Sl)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험) 1.제품을 스 밀착후 45 떼어낸다 2.테이프 시 니퍼로 90 이나 벗겨	OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250327-01 DATE : 25.03.27.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.336	1.481 1.626
1	1.475		
2	1.480		
3	1.626		
4	1.381		
5	1.442		
Mean	1.481		
S.Dev	0.090		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni

측정값 개수

최대값 1


최소값 1

범위 0.245

평균값 1.481

표준편차 0.090

변동계수 6.095



우리하이피


업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250327-01 DATE : 25.03.27.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.401	1.347 1.410 1.473
2	1.396	
3	1.369	
4	1.412	
5	1.473	
Mean	1.410	
S.Dev	0.039	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.473
최소값 1.369
범위 0.104
평균값 1.410
표준편차 0.039
변동계수 2.731

우리하이피

