



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250328 -01 ~ 02	2025-03-28
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0 μ m	245.6 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/lot)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/lot)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.999	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0 μ m	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/lot)

NO	INSPECTION ITEMS	SP	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스크래퍼로 밀착후 45도 각도로 떼어낸다. 2.테이프 시험기로 90도 각도로 밀착후 떼어낸다. 이 나 벗겨짐	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2025-03-28 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250328-01 DATE : 25.03.28.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.360	1.389 1.418
1	1.376		
2	1.384		
3	1.408		
4	1.360		
5	1.416		
Mean	1.389		
S.Dev	0.023		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec




도금원소 : Ni

측정값 개수

최대값 1.416
최소값 1.360
범위 0.056
평균값 1.389
표준편차 0.023
변동계수 1.660

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250328-01 DATE : 25.03.28.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.392	1.312 1.463 1.614
2	1.401	
3	1.474	
4	1.433	
5	1.614	
Mean	1.463	
S.Dev	0.090	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.614
최소값 1.392
범위 0.222
평균값 1.463
표준편차 0.090
변동계수 6.182

우리하이피

