



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250402 -01 ~ 02	2025-04-02
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	512.2 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.994	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

4/2
0.15 x 107
① 258.2
② 254
총 512.2kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	SP	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카 밀착후 45도 떼어낸다. 2.테이프 시험 니퍼로 90도 이나 벗겨	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	합격 2025-04-02 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250402-01 DATE : 25.04.02.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.339	1.398 1.457
1	1.379		
2	1.394		
3	1.359		
4	1.400		
5	1.457		
Mean	1.398		
S.Dev	0.037		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni/

측정값 개수

최대값 1.457

최소값 1.359


범위 0.098

평균값 1.398

표준편차 0.037

변동계수 2.624

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250402-01 DATE : 25.04.02.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.417	1.214 1.482 1.750
2	1.392	
3	1.360	
4	1.750	
5	1.490	
Mean	1.482	
S.Dev	0.157	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5
 최대값 1.750
 최소값 1.360
 범위 0.390
 평균값 1.482
 표준편차 0.157
 변동계수 10.622

우리하이피

