



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*107	20250403 -01 ~ 05	2025-04-03
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*107 Cu	Ni 1.0~2.0μm	351.5 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/3
0.15x107
① 102.7
② 64.2
③ 64.2
④ 60.2
⑤ 60.2
총 3리. 1.5kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Sp)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	107.0	-0.1		Reel/Lot	106.994	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험) 1.제품을 스 밀착후 45 떼어낸다. 2.테이프 시 니퍼로 90 이나 벗겨짐	OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 초물 LOT NO : 250403-01 DATE : 25.04.03.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.239	1.232 1.290 1.347
2	1.303	
3	1.347	
4	1.324	
5	1.235	
Mean	1.290	
S.Dev	0.050	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni

측정값 개수

최대값 1

최소값 1


범위 0

평균값 1.290

표준편차 0.050

변동계수 3.916

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x107 종물 LOT NO : 250403-01 DATE : 25.04.03.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.174	1.162 1.259 1.356
2	1.291	
3	1.356	
4	1.213	
5	1.261	
Mean	1.259	
S.Dev	0.070	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.356

최소값 1.174

범위 0.182

평균값 1.259

표준편차 0.070

변동계수 5.585

우리하이피

