



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*159	20250408 -01 ~ 04	2025-04-08
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*159 Cu	Ni 1.0~2.0μm	495.4 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/8
0.15 x 159
① 40.6
② 40.6
③ 157.1
④ 157.1
총 495.4kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Sp)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	159.0	-0.1		Reel/Lot	158.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	


IV. FUNCTION

NO	RESULT
1	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 초물 LOT NO : 250408-01 DATE : 25.04.08.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.440	1.467	1.495
1	1.440			
2	1.490			
3	1.468			
4	1.479			
5	1.460			
Mean	1.467			
S.Dev	0.019			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

범위 0.050
평균값 1.467
표준편차 0.019
변동계수 1.298

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x159 종물 LOT NO : 250408-01 DATE : 25.04.08.

No	μm Ni	Ni tolerance 1.395 1.500 1.605
1	1.395	
2	1.530	
3	1.540	
4	1.506	
5	1.529	
Mean	1.500	
S.Dev	0.060	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.540
최소값 1.395
범위 0.145
평균값 1.500
표준편차 0.060
변동계수 4.000

우리하이피

