



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*159	20250410 -01 ~ 02	2025-04-10
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*159 Cu	Ni 1.0~2.0μm	725 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	159.0	-0.1		Reel/Lot	158.999	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	ITEM	RESULT
1		OK

제품도면	0.15*159	159.0	리하이피	김영란	조승현	합판정	합격 2025-04-10 우리하이피(주) Q.C
			고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 초물 LOT NO : 250410-01 DATE : 25.04.10.


No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.255	1.313	1.372
1	1.336			
2	1.314			
3	1.341			
4	1.255			
5	1.321			
Mean	1.313			
S.Dev	0.034			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 15 Sec

평균값 1.313
표준편차 0.034
변동계수 2.621

우리하이피



업체명 : 세종에이앤에스


품명 : 0.15x159 종물 LOT NO : 250410-01 DATE : 25.04.10.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.373	1.240 1.382 1.524
2	1.331	
3	1.240	
4	1.513	
5	1.453	
Mean	1.382	
S.Dev	0.106	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5

최대값 1.513

최소값 1.240

범위 0.273

평균값 1.382

표준편차 0.106

변동계수 7.679

우리하이피

