



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
세종에이앤에스	0.15*159	20250411 -01 ~ 02	2025-04-11
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*159 Cu	Ni 1.0~2.0µm	564 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Sh)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Sh)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	159.0	-0.1		Reel/Lot	158.998	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.0~2.0µm	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTION

NO		RESULT
1		OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	승합판정	
		고객	작성	승인	승합판정	

업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 초물 LOT NO : 250411-01 DATE : 25.04.11.

No	μm Ni	Ni	tolerance
		1.337	1.412 1.488
1	1.378		
2	1.430		
3	1.403		
4	1.363		
5	1.488		
Mean	1.412		
S.Dev	0.049		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$

SEC : 15 Sec

범위 0.125
평균값 1.412
표준편차 0.049
변동계수 3.493

우리하이피




업체명 : 세종에이앤에스

품명 : 0.15x159 종물 LOT NO : 250411-01 DATE : 25.04.11.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.471	1.455 1.492 1.528
2	1.478	
3	1.504	
4	1.477	
5	1.528	
Mean	1.492	
S.Dev	0.024	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.528
최소값 1.471
범위 0.057
평균값 1.492
표준편차 0.024
변동계수 1.608

우리하이피

