



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
풍산	0.15*141	20260723 -01	2026-07-23
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*141 Cu	Ni 1.0~2.0 μ m	257.3 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	141.0	-0.1		Reel/Lot	140.998				OK
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0~2.0 μ m	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (S

NO	INSPECTION	RESULT
1	ADHESION (밀착성 시험)	OK

제품 도면		리 하 이 피	김영란	조승현	총 합 판 정	
		고 객	작성	승인	총 합 판 정	


업체명 : 풍산

품명 : 0.15x141 초물 LOT NO : 260723-01 DATE : 26.07.23.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.299	1.235 1.337 1.439
2	1.281	
3	1.439	
4	1.338	
5	1.327	
Mean		
S.Dev		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu

측정값 개수 5
최대값 1.439
최소값 1.281
범위 0.158
평균값 1.337
표준편차 0.061
변동계수 4.594



우리하이피


업체명 : 풍산

품명 : 0.15x141 종물 LOT NO : 260723-01 DATE : 26.07.23.


No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.246	1.131 1.292 1.453
2	1.257	
3	1.232	
4	1.271	
5	1.453	
Mean	1.292	
S.Dev	0.091	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
 측정값 개수 5
 최대값 1.453
 최소값 1.232
 범위 0.221
 평균값 1.292
 표준편차 0.091
 변동계수 7.063



우리하이피