



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
풍산	0.15*132	20260724 -01 ~ 02	2026-07-24
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.15*132 Cu	Ni 1.0~2.0μm	482.8 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	132.0	-0.1		Reel/Lot	131.997	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.0~2.0μm	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : 1y)

NO	INSPECTION ITEMS	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	OK

제품도면		리하이피	김영란	조승현	종합판정	
		고객	작성	승인	종합판정	


업체명 : 풍산

품명 : 0.15x132 초물 LOT NO : 260724-01 DATE : 26.07.24.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.289	1.348	1.408
1	1.299			
2	1.289			
3	1.395			
4	1.372			
5	1.387			
Mean	1.348			
S.Dev	0.050			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//
측정값 개수
최대값 1.395
최소값 1.289
범위 0.106
평균값 1.348
표준편차 0.050
변동계수 3.743

우리하이피



업체명 : 풍산

품명 : 0.15x132 종물


LOT NO : 260724-01

DATE : 26.07.24.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.249	1.332 1.414
1	1.292		
2	1.249		
3	1.336		
4	1.378		
5	1.403		
Mean	1.332		
S.Dev	0.063		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Cu}}$
SEC : 20 Sec



도금원소 : Ni//Cu
측정값 개수 5
최대값 1.403
최소값 1.249
범위 0.154
평균값 1.332
표준편차 0.063
변동계수 4.699

우리하이피

