



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250327 -01 ~ 07	2025-03-27
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	336 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION I
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Sl

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.996	0.402
2						29.993	0.403
3						29.998	0.402
4						29.997	0.403
5						29.995	0.402
6						29.994	0.403
7						29.988	0.403
8							
9							
10							

3/27
0.4x30
① 48 ⑤ 48
② 48 ⑥ 48
③ 48 ⑦ 48
④ 48
총 336Kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품
도면



우리 하이 피	작성	승인	종합 판정	
	김영란	조승현		
고 객	작성	승인	종합 판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250327-01 DATE : 25.03.27.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.044	2.068	2.092
1	2.046			
2	2.092			
3	2.072			
4	2.080			
5	2.051			
6	2.067			
Mean	2.068			
S.Dev	0.017			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.046
범위 0.046
평균값 2.068
표준편차 0.017
변동계수 0.840

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250327-07 DATE : 25.03.27.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.045	2.069	2.092
1	2.072			
2	2.058			
3	2.080			
4	2.045			
5	2.091			
6	2.066			
Mean	2.069			
S.Dev	0.016			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.091


최소값 2.045

범위 0.046

평균값 2.069

표준편차 0.016

변동계수 0.785



우리하이피(주)