



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250328 -01 ~ 08	2025-03-28
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	448 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.994	0.601
2						29.988	0.603
3						29.986	0.603
4						29.998	0.602
5						29.996	0.602
6						29.976	0.603
7						29.958	0.603
8						29.976	0.601
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성	승인		종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250328-01 DATE : 25.03.28.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.432	2.384 2.408 2.432
2	2.402	
3	2.396	
4	2.420	
5	2.414	
6	2.385	
Mean	2.408	
S.Dev	0.017	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$


SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.432
최소값 2.385
범위 0.047
평균값 2.408
표준편차 0.017
변동계수 0.711

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250328-08 DATE : 25.03.28.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.341	2.378	2.415
1	2.388			
2	2.346			
3	2.359			
4	2.365			
5	2.415			
6	2.395			
Mean	2.378			
S.Dev	0.026			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.415


최소값 2.346

범위 0.069

평균값 2.378

표준편차 0.026

변동계수 1.082



우리하이피(주)